

TEKNISK INFORMATION

GRAPHITE HD CHASSIS SURFACER P 5432

beige-grå

Påføring:

Chassislakering, Container, Bygge- og anlægsvogne (stål), Monteringsdele i stål / galvaniseret stål



Egenskab:

- Eget til brug på alle RM CV grunder
- Eget til store overflader
- Chromatfri med god rustbeskyttelse
- God dækning på sandblæste emner
- Brilliant dæklak udseende
- Fremragende påføringsegenskaber
- Kan tones

Underlag:

- = Meget velegnet
- = velegnet
- = Eget i nogle tilfælde

Stål	●●
Galv. Stål	●
Rustfrit stål	
Aluminium	
Anodiseret Aluminium	
GRP / SMC	●●
PP-EPDM	
RM CV-Grunder	●●
RM CV-Grundfylder / Fylder	
Pulver	●
Båndlakering	●
Krydsfiner	●●
Træ	●●
OEM Lakering	●
Gammel lak	●●

Bemærkninger:

Underlaget skal være rent, fri for støv, rust, olie og fedt.

Aluminium-Chassis skal grundes med egnet grunder

Speciel bemærkninger

- Det kan ikke undvikes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
- Det kan ikke undvikes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
- **2004/42/IIB (c I)(540)520:** EU grænseværdien for dette produkt (produkt kategori: IIB.c I) som klar til brug er max. 540 g/l. **VOC indholdet i dette produkt er 520 g/l..**



Lakerings proces

P 4, RAPID 1

Dækkeevne

≈ 404 m² / l / 1µm

Tørstofindhold

≈ 68 %

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktsegenskaber eller -egnet. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77



TEKNISK INFORMATION

GRAPHITE HD CHASSIS SURFACER P 5432

beige-grå

PF



Blandingsforhold 100:25:25 efter volume



Hærder H360



Fortynder GV 300, lang 15 - 20°C
GV 400, meget lang 20 - 25°C
GV 400, meget lang 25 - 30°C



Viskositet 25 s. DIN 4 **Brugstid 20 °C** 2 t
DIN 4 / 20° C

Påføring



Kompatibel
overkops-
pistol



HVLP -
Sprøjtepistol



Underkop



Airless/
Airmix
(ESTA)



Trykfødning/
Dobbelt
membran-
pumpe

	bar	2,2 - 2,5	2,0	2,5	2	2,5
Sprøjtetryk	bar	2,2 - 2,5	2,0	2,5	2	2,5
Materialetryk	bar	-	-	-	120 - 150	0,8 - 1,5
Dyse størrelse	mm	1,6 - 1,8	1,5 - 1,7	1,5 - 1,7	0,28 - 0,33	1,0 - 1,1
Spænding	kV				50 - 80	
Elektrisk modstand	Ω				300 - 500	
Antal sprøjtegange		2	2	2	1 - 2	2
Udluftning	min.	uden	uden	uden	uden	uden
Lagtykkelse	µm	60 - 70				



Tørring



Kan
overlakeres



Klæbefri



Afdæknings-
klar



Monterings-
klar



Kan slibes

Min. Max.

Objekt temp.	20°C	60 min	72* t	2 t	16t	16 t	16 t
Objekt temp.	60°C	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min	45 min

Bemærkninger



Kan tones med op til 10% af GHD TOPCOAT i anden sprøjtegang.
Kan overlakeres med GHD TOPCOAT, DIAMONT / ONYX HD.
For toning se GHD PRIMER TINTING PASTE !
Blandeforhold 100:20:20 efter volume = højere viskositet f.eks. for sandblæste grundlag.
Vedhæftningen på varmdyppet galvaniseret stål skal kontrolleres først.
* DIAMONT / ONYX HD skal påføres indenfor 1 arbejdsdag.
Ved UP Sprøjtespartel påfør 1 fuld sprøjtegang ~30 - 40µm.

