

TEKNISK INFORMATION

PK 300W


X

Påføring

PK 300W Pro Aktiv vådklud er beregnet til brug på rengjorte bare metaloverflader som stål, galvaniseret stål og aluminium.



Egenskab:

Takket være den kemiske reaktion i kontakt med metaloverflader, øger PK 300W Pro Aktiv vådklude rustbeskyttelsen og vedhæftningen af det påførte laksystem.

Underlag:

- = Meget velegnet
- = Velegnet
- = Egnet i nogle tilfælde

Stål	●●
Galv. Stål	●●
Rustfrit stål	●●
Aluminium	●●
Anodiseret Aluminium	●
GRP / SMC	
PP-EPDM	
RM CV-Grunder	
RM CV-Grundfylder / Fylder	
Pulver	
Båndlakering	
Krydsfiner	
Træ	
OEM Lakering	
Gammel lak	

Speciel bemærkninger

- Overlakerbar med alle RM CV grundfarver, bortset fra polyesterspartel
- Ønsker du genanvende vådkluden inden for samme arbejdsdag, så læg den i en beholder eller forsejlet plastpose. Dette vil beskytte kluden fra udtørring. Læg ikke brugte klude tilbage i original-emballagen.
- **2004/42/IIB(c)(780)8:** EU grænseværdi for dette produkt (produktkategori: IIB.c) som klar til brug er max. 780 gram VOC pr. liter. **VOC-indholdet af dette produkt er 8 g/l.**

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktens egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

R-M Automotive Refinish Paints, BASF Coatings S.A.S, F-60676 Clermont-de-l'Oise Cedex



TEKNISK INFORMATION

PK 300W



Lak system



Overhold procesrelaterede reguleringer. Anvend udelukkende på afrensede bare metaloverflader.

Dækkeevne

per klud max 3m²

Luk forpakningen



Luk forpakningen umiddelbart efter at du har taget en PK 300W for at beskytte de andre klude mod udtørring

Rengøring



PK 1000 / 2000 (se relevant lakeringssystem)

Påføring



Gør hele den bare metaloverflade jævnt våd med (Aftør med overlappende enkelt krydslag)
Overfladen skal forblive våd i mindst 1 minut. Dette er vitalt for at den kemiske reaktion kan danne et passiveringslag.

Udluftning ved 20°C



Mat overflade, ca. 15 min.

Max. 8 t

Lak system

Kan overlakeres med alle RM CV-grundfarver, se teknisk datablad eller lakeringssystemer.
Det kan ikke anbefales at bruge PK 300W-klude på sammenkoblede aluminiumsprofiler og store overflader, da en homogen påføring ikke kan garanteres.