

TEKNISK INFORMATION

GRAPHITE HD TRANSPARENT SEALER CP P 2425, transparent

**F**

Påføring

Skriftarbejde, førerhuse (farveskift), flerfarvelakering, GHD TOPCOAT, pulverlakerede profiler og kasser



Egenskab:

- Kan tones
- Brilliant dæklak udseende
- Tørrer hurtigt

Underlag:

- = Meget velegnet
- = Velegnet
- = Eget i nogle tilfælde

Stål	
Galv. Stål	
Rustfrit stål	
Aluminium	
Anodiseret Aluminium	
GRP / SMC	○
PP-EPDM	
RM CV-Grunder	●●
RM CV-Grundfylder / Fylder	●●
Pulver	●●
Båndlakering	●●
Krydsfiner	○
Træ	●●
OEM Lakering	●●
Gammel lak	●●

Bemærk:

Underlaget skal være rent, fri for støv, rust, olie og fedt.

Speciel bemærkninger

- Produkterne er kun beregnet til professional brug.
- Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1µm
- **2004/42/IIB (c II)(540)525:** grænseværdien for dette produkt (produkt kategori: IIB.(c II) som klar til brug er max. 540 g/l. **VOC indholdet i dette produkt er 525 g/l.**



Lakerings proces

P 4.2, P 6, P 8

Dækkeevne

≈ 404 m² / l / 1µm

Tørstofindhold

≈ 64 %

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsretlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77



TEKNISK INFORMATION

GRAPHITE HD TRANSPARENT SEALER CP P 2425, transparent

**F**

Blandingsforhold 100:50:30 efter volume



Hærder H 360



Fortynder GV 100, kort 15 - 20°C
GV 200 CV, normal 20 - 25°C
GV 300, lang 25 - 30°C



Sprøjteviskositet 17 s. DIN 4 **Brugstid 20 °C**

3 t

Påføring



Kompatibel overkops-pistol



HVLP-Sprøjtepistol



Underkop



Airless/Airmix (ESTA)



Trykfødning/ Dobbelt membran-pumpe

Sprøjtetryk	bar	2,2 - 2,5	2,0	2,5
Materialetryk	bar	-	-	-
Dyse størrelse	mm	1,4	1,5	1,7
Spænding	kV	-	-	-
Elektrisk modstand	Ω	-	-	-
Antal sprøjtegange		1	1	1
Udluftning	min.			
Lagtykkelse	µm	20 - 25		



Tørring



Kan overlakeres



Klæbefri



Afdækningsklar



Monteringsklar



Kan slibes

Min. Max.

Objekt temperat. 20°C 15 min 2 t

Objekt temperat. 60°C

Bemærkning



TRANSPARENT SEALER CP kan tones med (op til 10% of) GHD TOPCOAT.