

PREP'ART

KTL-beschichtetes (werksgrundiertes) Neuteil

A 1.1

Verfahrensbeschreibung

PREP'ART ist ein System von 6 aufeinander abgestimmten Lackierverfahren für die Reparatur aller üblichen Untergründe von Fahrzeuglackierungen.

Die Verfahren wurden für professionelle Lackierbetriebe mit dem Ziel erstellt, mit höchster Effizienz den Qualitätsstandard von hochwertigen Fahrzeuglackierungen zu erhalten.

Untergründe

- KTL-Beschichtung (Werksgrundierung)

Benötigte Produkte

- PK 700 oder PK 1000
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- R-M Decklack

Sicherheitshinweise

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.




Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den Produkten Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.


Vorbehandlung

	Reinigen PK 700 oder PK 1000
---	------------------------------

Füller

	EXTRASEALER WHITE / BLACK 300 Vol.-% D 70 / D 80 100 Vol.-% FR 500 / R 2200 / R 2300 100 Vol.-%
	Spritzgänge: 1 Schichtdicke: 20 – 35 µm
	Abluftzeit: 20°C 15 Minuten

Decklack

	DIAMONT, ONYX HD, UNO HD, UNO HD CP, UNO HD CP PLUS Dem Technischen Merkblatt entsprechend auftragen.
---	---

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017