

Polyurethanklarlack für Zweischicht-Systeme

Produktkategorie: **C 4**

Einsatzgebiet

Klarlack mit hohem Festkörperanteil, einsetzbar für alle Bereiche der Fahrzeugreparaturlackierung.

Zusatzinformationen

Technische Daten

Festkörper 58 % ± 2	Dichte 0,930 – 1,030 g/cm ³
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 60 Monate

Verarbeitungshinweise

Bei Kombikabine zusätzliche Aufheizzeit bis zur Objekttemperatur beachten.

Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung







BASIC CLEAR II CP ist zur Verwendung auf Wasserbasislacken und konventionellen Basislacken vorgesehen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2015





	BASIC CLEAR II CP BASIC CLEAR II CP Härter	100 Vol.-% 50 Vol.-%	100 g 51 g
	Viskosität bei 20°C: ISO 4-Becher: DIN 4-Becher:	50 bis 60 Sekunden 20 bis 22 Sekunden	
	Topfzeit: 2 Stunden bei 20°C		
	HVLP-Fließbecherpistole Compliant Fließbecherpistole	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar Luftkappe 2,0 bar
	Spritzgänge: Schichtdicke: * ohne Zwischenablüfzeit auf senkrechten Flächen möglich	½ + 1* ca. 50 µm	2 40 – 60 µm
	Trocknung 60°C Trocknung 60°C	10 Stunden 30 Min.	
	(kurzwellig) (mittelwellig)	8 Min. 10 – 15 Min.	

Nachbearbeitung

Finish Arbeiten nach angegebenen Trocknungszeiten und Abkühlung.

Sicherheitshinweise

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.