



Schnell trocknender VOC-Klarlack

Produktkategorie: **C 4**

Einsatzgebiet

Eignet sich für kleine Reparaturen (Beilackierarbeiten, Lackierung von ein bis zwei senkrechten Teilen)

Zusatzinformationen

CHRONOLUX CP zeichnet sich durch seine hohe Prozess Sicherheit, gute Durchtrocknung, Härte und gute Polierbarkeit aus. Ein brillanter Decklackstand, hoher Glanzgrad und der Einsatz auf starrem und halbstarrem Kunststoff runden das Bild ab.

Technische Daten

Festkörper 61 % ± 2	Dichte 0,970 – 1,070 g/cm ³
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 36 Monate

Verarbeitungshinweise

Bei Kombikabine zusätzliche Aufheizzeit bis zur Objekttemperatur beachten.

Anmerkung: Bei Temperaturen über 25°C oder bei der Lackierung von größeren Flächen längere Verdünnung SC 850 einsetzen.

Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung



CHRONOLUX CP ist zur Verwendung auf ONYX HD vorgesehen

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





	CHRONOLUX CP H 420 SC 820	300 Vol.-% 100 Vol.-% 100 Vol.-%	100 g 36 g 28 g
	Viskosität bei 20°C: ISO 4-Becher: DIN 4-Becher:	48 bis 58 Sekunden 19 bis 21 Sekunden	
	Topfzeit:	90 Minuten bei 20°C	
	HVLP-Fließbecherpistole Compliant Fließbecherpistole	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar Luftkappe 2,0 – 2,5 bar
	Spritzgänge: Schichtdicke: 1 – 2 Min. zwischen den Spritzgängen Anwendung auf stehenden Flächen mit einem halben und einem vollen Spritzgang (ca. 50 µm Schichtdicke) ohne Zwischenablüßzeit möglich.	2 40 – 60 µm	
	Trocknung 20°C Trocknung 60°C	Staubtrocken: 2 Stunden Montagefest: 3 Stunden Durchgetrocknet: 12 Stunden mit SC 820: 15 Min. mit SC 850: 20 Min.	
	(kurzweilig)	8 Min.	

Nachbearbeitung

Finish Arbeiten nach angegebenen Trocknungszeiten und Abkühlung.

Sicherheitshinweise

2004/42/IIIB(d)(420)419: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.