



## Temperatortabelle

### Härter-Verdünnungs-Kombinationen in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

#### D 5

Die Materialeinstellung (Härter und Einstellzusatz) kann je nach Temperatur und Objektgröße variiert werden. Die Härter und Einstellzusätze bei den jeweiligen Temperaturen sind für Ganzlackierungen zu empfehlen. Bei Teillackierungen ist die Einstellung für die nächst niedrigere Temperatur vorteilhaft.

|  | GLOSSCLEAR C 2560<br>EVERCLEAR C 2550<br>EXTREMECLEAR C 2580 | RAPIDCLEAR C 2570          | EASYCLEAR C 2510 |
|--|--|----------------------------|------------------|
|  | 3:1:1  | 3:1:1                      | 4:1              |
| Verarbeitungsviskosität<br>ISO4 / 20°C | 40 – 55 s  | 40 – 55 s                  | 40 – 50 s        |
| Verarbeitungsviskosität<br>DIN4 / 20°C | 18 – 21 s  | 18 – 21 s                  | 18 – 20 s        |
| Ab 15°C                                | H 2550<br>R 2100<br>R 2200                                   | H 2550<br>R 2100           | H 2550           |
| Ab 20°C                                | H 2500<br>R 2200<br>R 2300                                   | H 2550<br>R 2100<br>R 2200 | H 2500           |
| Ab 25°C                                | H 2500<br>R 2300   | H 2550<br>R 2200           | H 2520           |
| Ab 30°C                                | H 2520<br>R 2300   | H 2500<br>R 2300           |                  |

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 07/2016

