



Additiv für die Anwendung von EXTRASEALER WHITE / BLACK auf Kunststoffen

Produktkategorie: **C 5**

### Einsatzgebiet

Additiv für den Einsatz in EXTRASEALER WHITE / BLACK, um den direkten Auftrag auf alle im Automobilbau üblichen lackierfähigen Kunststoffen zu ermöglichen.

### Zusatzinformationen

Eine Haftung auf nicht lackierfähigem reinen Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) wird auch mit dem Zusatz von FLEXPRO nicht erzielt.

Angrenzende KTL-Neuteile können bei Bedarf mit lackiert werden.

### Technische Daten

Festkörper 11 % ± 2	Dichte 0,840 – 0,940 g/cm <sup>3</sup>
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 24 Monate

### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut umrühren.

### Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung

Reinigen mit PK 700 oder PK 1000 in Verbindung mit einem Schleifpad









Reinigen mit PK 1000

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2017





	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 80 / D 70 FLEXPRO	300 Vol.-% 100 Vol.-% 100 Vol.-%	100 g 23 g 21 g
	Viskosität bei 20°C: ISO 4-Becher: DIN 4-Becher:	40 bis 47 Sekunden 18 bis 20 Sekunden	
	Topfzeit: 1 – 2 Stunden bei 20°C		
	HVLP-Fließbecherpistole Compliant Fließbecherpistole	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar Luftkappe 2,5 bar
	Spritzgänge: Schichtdicke:	Sealer 1 20 – 35 µm	Schleiffüller 2 40 – 60 µm
	Abluftzeit 20°C	15 – 20 Min. bis Oberfläche matt	/
	Trocknung 60°C	/	25 Min.
		/	P400
		/	P500 – P800

### Nachbearbeitung

Auftrag von R-M Decklacken

### Sealer-Anwendung:

Mit EXTRASEALER WHITE / BLACK+ FLEXPRO beschichtete Kunststoffteile können bis zu 5 Tage ohne Zwischenschliff überlackiert werden. Falls nötig, können Unsauberkeiten nach 20 Minuten Trocknung bei 20°C mit einem feinen Schleifpad entfernt werden.

### Sicherheitshinweise

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.