



Klarlack mit matter Oberfläche

Produktkategorie: **C 4**

Einsatzgebiet

SILICATOP ist ein Klarlack mit einer gleichmäßig matten Oberfläche.

Um verschiedene Mattstufen (12 – 65 Einheiten bei 60° Messgeometrie) zu erreichen, ist eine Abmischung mit dem R-M Klarlack SATINTOP möglich; weitere Informationen analog dem Matt Shade concept unter Verwendung des Systems B 6.

Zusatzinformationen

Auch auf starren und halbstarren Kunststoffteilen ohne Zugabe von FLEX einsetzbar.
SILICATOP darf nicht in Mischregalen verwendet werden.

Technische Daten

Festkörper 36 % ± 2	Dichte 0,930 – 1,030 g/cm ³
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 24 Monate

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut umrühren.
Bei Kombikabine zusätzliche Aufheizzeit bis zur Objekttemperatur beachten.

Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung

SILICATOP kann auf R-M Basislacke aufgetragen werden.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 07/2018





	SILICATOP H 9000 SC 850 Alternativ: Einsatz des Härters H 420	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%	100 g 27 g 22 g
	SILICATOP H 420 SC 850		100 g 23 g 36 g
	SILICATOP H 2490	100 Vol.-% 50 Vol.-%	
	Viskosität bei 20°C: ISO 4-Becher: DIN 4-Becher:	38 bis 42 Sekunden 17 bis 19 Sekunden	
Topfzeit: 2 Stunden bei 20°C			
	HVLP-Fließbecherpistole Compliant Fließbecherpistole	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar Luftkappe 2,0 – 2,5 bar
		Spritzgänge: Schichtdicke: Zwischen den Spritzgängen und vor Ofentrocknung Oberfläche matt ablüften lassen. Die Abluftzeit nach dem erstem Spritzgang beträgt 10 – 15 Minuten und nach dem zweiten Spritzgang max. 15 - 20 Minuten. Die maximale Abluftzeit nach jedem Spritzgang beträgt 25 Minuten.	2 40 – 50 µm
		Trocknung 60°C	30 Min.
	(kurzwellig) (mittelwellig)	3 Min. 50 % + 6 Min. 100 % 13 Min.	

Nachbearbeitung

Kann nach angegebenen Trocknungszeiten mit sich selbst überlackiert werden.

Sicherheitshinweise

2004/42/IIIB(e)(840)700: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 700 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.