

Universelles Mattierungsmittel

Produktkategorie: **C 5**

Einsatzgebiet

Mattierungsmittel, mit dem der Glanzgrad der R-M Uni-Decklacke und Klarlacke reduziert werden kann.

Zusatzinformationen

SPECIAL MAT 09 ist kompatibel mit allen R-M Klarlacken und den R-M Decklacken UNO HD, UNO HD CP, UNO HD CP PLUS. SPECIAL MAT 09 darf nicht in Mischregalen verwendet werden.

Technische Daten

Festkörper 31 % ± 2	Dichte 0,940 – 1,040 g/cm ³
Lagerbedingungen min. 5°C bis max. 45°C	Haltbarkeit 24 Monate

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut umrühren.

Untergrund / Vorbehandlung / Reinigung





Entsprechend der Technischen Information des Stammproduktes in dem SPECIAL MAT 09 verarbeitet wird.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



SPECIAL MAT 09

	<p>Option 1: SPECIAL MAT 09 als Bestandteil einer Mischformel, evtl. in Verbindung mit MT 900: Mischen der Produkte entsprechend den Mengenverhältnissen der Mischformel. Das ausgemischte Material gemäß der Technischen Information des verwendeten Klarlackes oder Decklackes mit Härter und Verdünnung spritzfertig einstellen.</p> <p>Option 2: Mattieren eines ursprünglich glänzenden Decklackes / Klarlackes: Zugabe von SPECIAL MAT 09, um den gewünschten Mattierungsgrad zu erreichen. Seidenmatt</p>			
	UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS Farbton	70 Vol.-%	DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP	70 Vol.-%
	SPECIAL MAT 09	30 Vol.-%	SPECIAL MAT 09	30 Vol.-%
	Matt			
	UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS Farbton	50 Vol.-%	DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP	50 Vol.-%
	SPECIAL MAT 09	50 Vol.-%	SPECIAL MAT 09	50 Vol.-%
	<p>Sorgfältig umrühren. Nachfolgend gemäß der Technischen Information des verwendeten Klarlackes oder Decklackes mit Härter und Verdünnung spritzfertig einstellen.</p>			
<p>Topfzeit: SPECIAL MAT 09 verkürzt die Topfzeit des verarbeiteten Decklackes.</p>				
	HVLP-Fließbecherpistole Compliant Fließbecherpistole	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar Luftkappe 2,0 – 2,5 bar	
	Spritzgänge: Schichtdicke: Zwischen den Spritzgängen und vor Ofentrocknung Oberfläche matt ablüften lassen	2 50 – 60 µm		
	Entsprechend der Technischen Information des Stammproduktes in dem SPECIAL MAT 09 verarbeitet wird.			

Sicherheitshinweise

2004/42/IIIB(e)(840)839: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 839 g/l.

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.