

CARIZZMA CRYSTAL



Produktbeschreibung

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts setzten Fahrzeughersteller zum ersten Mal ein einzigartiges Pigment ein, das zwar sehr klein ist, aber durch sein brillantes Glitzern eine große Wirkung entfaltet. Diese wirkungsvollen Pigmente sind in einigen Basisfarben von CRYSTAL BASE und ONYX HD enthalten. Zur Kennzeichnung dieser Basisfarben beginnen deren Farbtonnamen mit „Crystal“.

Die folgenden Farbtöne wurden mit Hilfe dieser Basisfarben kundenspezifisch ausgemischt. Unter direkter Beleuchtung kommen sie am besten zur Geltung, aber auch bei jeder anderen Lichteinstrahlung werden sich sicherlich einige Köpfe danach umdrehen.

Aufbaubeschreibung

Aufbaubeschreibung 1: ONYX HD CARIZZMA Crystal - Farbton über ONYX HD CARIZZMA Vorlack lackiert

Aufbaubeschreibung 2: ONYX HD CARIZZMA Crystal-Farbton

Hinweise:

- Das Datenblatt: „CARIZZMA Untergründe und Vorarbeiten“ beachten
- Um die Oberflächenhärte oder die Abklebbarkeit bei Mehrfarbenlackierung bzw. aufwendigen Abklebe Arbeiten für unterschiedliche Designlackierungen zu optimieren ist die Zugabe von ONYX HD ACTIVATOR in den Vorlack bzw. Basislack zu empfehlen.

Mischungsverhältnis:

ONYX HD Unifarbtone*	100 Vol.-%	0,1 L
ONYX HD ACTIVATOR	5 Vol.-%	5,0 g
HYDROMIX	60 – 80 Vol.-%	60,0 – 80,0 g

ONYX HD ACTIVATOR zugeben und direkt sorgfältig rühren

HYDROMIX zugeben und sorgfältig rühren.

Vor Applikation sieben.

Verarbeitungszeit:

max. 1 Stunde bei 20°C

Flash off:

Nach jedem Spritzgang matt ablüften lassen.

Trocknung

20 min. 60°C (vor Abklebe Arbeiten)

*Nicht einsetzbar in Mischformeln, die wässrige Dispersionen CB760, CB86R oder CB 83R enthalten.

2004/42/IIB(d)(420)419:

Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für diese Produkte (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Diese Produkte haben einen VOC-Gehalt von 419 g/l








CARIZZMA CRYSTAL

Aufbaubeschreibung 1

Vorlack
Basislack
Klarlack

ONYX HD CARIZZMA Vorlack
ONYX HD CRYSTAL -Farbton
CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP

	<p>Mischungsverhältnis</p>	<p>Vorlack:</p> <table border="0"> <tr> <td>ONYX HD CARIZZMA Vorlack</td> <td style="text-align: right;">100 Vol.-%</td> </tr> <tr> <td>HYDROMIX</td> <td style="text-align: right;">60 Vol.-%</td> </tr> </table> <p>ONYX HD Mischformel ausmischen und sorgfältig rühren. HYDROMIX zugeben und sorgfältig rühren. Vor Applikation sieben.</p> <hr/> <p>Basislack:</p> <table border="0"> <tr> <td>ONYX HD CARIZZMA CRYSTAL- Farbton</td> <td style="text-align: right;">100 Vol.-%</td> </tr> <tr> <td>HYDROMIX</td> <td style="text-align: right;">60 Vol.-%</td> </tr> </table> <p>ONYX HD Mischformel ausmischen und sorgfältig rühren. HYDROMIX zugeben und sorgfältig rühren. Achtung: Bei Metallic- und Perleffektfarbtönen kein Sieb kleiner 190µm in die Spritzpistole einsetzen.</p>	ONYX HD CARIZZMA Vorlack	100 Vol.-%	HYDROMIX	60 Vol.-%	ONYX HD CARIZZMA CRYSTAL- Farbton	100 Vol.-%	HYDROMIX	60 Vol.-%	
ONYX HD CARIZZMA Vorlack	100 Vol.-%										
HYDROMIX	60 Vol.-%										
ONYX HD CARIZZMA CRYSTAL- Farbton	100 Vol.-%										
HYDROMIX	60 Vol.-%										
	<p>Spritzviskosität Topfzeit</p>	<p>42 bis 68 Sekunden ISO 4-Becher bei 20°C</p> <p>ONYX HD gebrauchsfertig: 1 Woche in einem geschlossenen Kunststoffbehälter.</p>									
	<p>Spritzpistole</p>	<p>HVLP -Fließbecherpistole 1,4 – 1,5 mm 0,7 bar Luftkappe</p>									
	<p>Applikation</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Vorlack</td> <td style="text-align: center;">Basislack</td> </tr> <tr> <td>Spritzgänge</td> <td style="text-align: center;">2 – 3</td> <td style="text-align: center;">1 – 2 + Effektgang</td> </tr> <tr> <td>Schichtdicke</td> <td style="text-align: center;">20 – 25 µm</td> <td style="text-align: center;">12 – 15 µm</td> </tr> </table>		Vorlack	Basislack	Spritzgänge	2 – 3	1 – 2 + Effektgang	Schichtdicke	20 – 25 µm	12 – 15 µm
	Vorlack	Basislack									
Spritzgänge	2 – 3	1 – 2 + Effektgang									
Schichtdicke	20 – 25 µm	12 – 15 µm									
	<p>Ablüftzeit</p>	<p>Nach jedem Spritzgang matt ablüften lassen.</p>									

Klarlack

	<p>CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP</p>	<p>Dem Technischen Merkblatt entsprechend auftragen.</p>
---	------------------------------------	--

