



# CARIZZMA EFFECT POWDER

## Produktbeschreibung

Spezielle Effekt-Pulver für den wässrigen Basislack ONYX HD. Mit dem CARIZZMA EFFECT POWDER erstellte Effektlackierungen verändern je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel den Farbton. Das CARIZZMA EFFECT POWDER kann in ONYX HD Farbtönen ( siehe Aufbau Nr. 1 und 2 ) eingesetzt werden. Das CARIZZMA EFFECT POWDER kann auch in Mischung mit HB 100 ( siehe Aufbau Nr.3 ) über ONYX HD Farbtönen lackiert werden. Bei der Lackierung der CARIZZMA EFFECT POWDER in Mischung mit HB 100 über ONYX HD entsteht ein komplett andersfarbiger Farbton. Dabei beeinflusst die Menge des eingesetzten CARIZZMA EFFECT POWDER und die Schichtdicke der Applikation die Stärke der Farbtonwechselwirkung. Die Farbe des Basislackes hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Endfarbton und dessen Farbtonwechselwirkung.

Folgende CARIZZMA EFFECT POWDER stehen zur Verfügung:

PF 18 Arctic Ice  
PF 54 Opal Marine  
PF 65 Golden Emerald  
PF 85 Extreme Bronze

## Aufbaubeschreibung:

Aufbaubeschreibung Nr. 1: CARIZZMA EFFECT POWDER Farbtonformel CZ-  
Aufbaubeschreibung Nr. 2: Kreative Farbtonvariation mit CARIZZMA EFFECT POWDER  
Aufbaubeschreibung Nr. 3: HB 100 mit CARIZZMA EFFECT POWDER

## Hinweise:

- Das Datenblatt: „CARIZZMA Untergründe und Vorarbeiten“ beachten.
- Um die Oberflächenhärte oder die Abklebfestigkeit ( des Vorlackes bzw. Basislackes ) bei Mehrfarbenlackierung bzw. aufwendigen Abklebe Arbeiten für unterschiedliche Designlackierungen zu optimieren, ist die Zugabe von ONYX HD ACTIVATOR in den Vorlack bzw. Basislack zu empfehlen.

### Mischungsverhältnis:

ONYX HD Unifarbton*	100 Vol.-%	0,1 L
ONYX HD ACTIVATOR	5 Vol.-%	5 g
HYDROMIX	60 – 80 Vol.-%	60 – 80 g

ONYX HD ACTIVATOR zugeben und direkt sorgfältig rühren.

HYDROMIX zugeben und sorgfältig rühren.

Vor Applikation sieben.

### Verarbeitungszeit:

max. 1 Stunde bei 20°C

### Ablüßzeit:

nach jedem Spritzgang matt ablüften lassen

### Trocknung:

20 min. 60°C ( vor Abklebe Arbeiten )

\*Nicht einsetzbar in Mischformeln, die wässrige Dispersionen CB760, CB86R oder CB 83R enthalten.

- Das CARIZZMA EFFECT POWDER nach der Einwaage in HB 100 sofort sorgfältig einrühren und nicht erst nach der Zugabe von HYDROMIX SLOW rühren
- Je höher die Zugabemenge vom CARIZZMA EFFECT POWDER umso stärker der Effekt.
- Bei Einsatz vom CARIZZMA EFFECT POWDER wird kein Effektgang lackiert, da die gewünschte Ausrichtung der CARIZZMA EFFECT POWDER nur bei nassen Spritzgängen möglich ist.
- Die Lackierungen mit CARIZZMA EFFECT POWDER nicht schleifen
- Es ist absolut notwendig die vorgegebenen Schichtdicken aus den technischen Informationen einzuhalten.

## 2004/42/IIB(d)(420)419:






Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für diese Produkte (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Diese Produkte haben einen VOC-Gehalt von 419 g/l




# CARIZZMA EFFECT POWDER

Aufbaubeschreibung Nr. 1

Vorlack: ONYX HD CARIZZMA BASECOAT  
 Basislack: CARIZZMA EFFECT POWDER Farbtonformel CZ-  
 Klarlack: CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP (2 x lackieren mit Zwischentrocknung und  
 Zwischenschliff mit P500 / P1000)

	<p>Mischungsverhältnis</p>	<p>Vorlack:</p> <table border="0"> <tr> <td>ONYX HD CARIZZMA BASECOAT</td> <td style="text-align: right;">100 Vol.-%</td> </tr> <tr> <td>HYDROMIX</td> <td style="text-align: right;">60 Vol.-%</td> </tr> </table> <p>ONYX HD Mischformel ausmischen und sorgfältig rühren.          HYDROMIX zugeben und sorgfältig rühren. Vor Applikation sieben.          Achtung: Bei Metallic-Lackierungen kein Sieb kleiner 190 µm in die Spritzpistole einsetzen.</p> <hr/> <p>Basislack mit CARIZZMA EFFECT POWDER:</p> <table border="0"> <tr> <td>ONYX HD</td> <td>nach Mischformel einwiegen und sorgfältig rühren</td> </tr> <tr> <td>CARIZZMA EFFECT POWDER</td> <td>nach Mischformel einwiegen und sorgfältig rühren</td> </tr> </table> <p>Diese Mischung mit HYDROMIX SLOW 100 Vol.-% : 60 Vol.-% mischen und direkt nach der Zugabe intensiv rühren          Achtung: Bei CARIZZMA EFFECT POWDER - Lackierungen kein Sieb kleiner 300 µm in die Spritzpistole einsetzen.</p>	ONYX HD CARIZZMA BASECOAT	100 Vol.-%	HYDROMIX	60 Vol.-%	ONYX HD	nach Mischformel einwiegen und sorgfältig rühren	CARIZZMA EFFECT POWDER	nach Mischformel einwiegen und sorgfältig rühren	
ONYX HD CARIZZMA BASECOAT	100 Vol.-%										
HYDROMIX	60 Vol.-%										
ONYX HD	nach Mischformel einwiegen und sorgfältig rühren										
CARIZZMA EFFECT POWDER	nach Mischformel einwiegen und sorgfältig rühren										
	<p>Spritzviskosität Topfzeit</p>	<p>42 bis 68 Sekunden ISO 4-Becher bei 20°C</p> <p>ONYX HD gebrauchsfertig: 1 Woche in einem geschlossenen Kunststoffbehälter.</p>									
	<p>Spritzpistole</p>	<p>HVLP-Fließbecherpistole 1,4 – 1,5 mm 0,7 bar Luftkappe</p>									
	<p>Applikation</p>	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Vorlack</td> <td style="text-align: center;">Basislack mit CARIZZMA EFFECT POWDER</td> </tr> <tr> <td>Spritzgänge</td> <td style="text-align: center;">2 – 3</td> <td style="text-align: center;">1 – 2 nasse Spritzgänge (Kein Effektgang nach dem Ablüften lackieren)</td> </tr> <tr> <td>Schichtdicke:</td> <td style="text-align: center;">15 – 25 µm</td> <td style="text-align: center;">20 – 25 µm</td> </tr> </table>		Vorlack	Basislack mit CARIZZMA EFFECT POWDER	Spritzgänge	2 – 3	1 – 2 nasse Spritzgänge (Kein Effektgang nach dem Ablüften lackieren)	Schichtdicke:	15 – 25 µm	20 – 25 µm
	Vorlack	Basislack mit CARIZZMA EFFECT POWDER									
Spritzgänge	2 – 3	1 – 2 nasse Spritzgänge (Kein Effektgang nach dem Ablüften lackieren)									
Schichtdicke:	15 – 25 µm	20 – 25 µm									
	<p>Ablüfzeit</p>	<p>Nach jedem Spritzgang matt ablüften lassen.</p>									

Klarlack: 2 mal lackieren mit Zwischentrocknung im Ofen und Zwischenschliff mit P500 / P1000

	<p>CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP</p>	<p>Dem Technischen Merkblatt entsprechend auftragen.</p>
---	--------------------------------	--



