



# CARIZZMA

## VOC Applikationstechnik: Granit Effekt

Das Datenblatt: „CARIZZMA Untergründe und Vorarbeiten“ beachten

### Aufbaubeschreibung:

Für diese Applikationstechnik ist ein deckender Grundfarbton erforderlich. Darauf erfolgt die Effektlackierung mit einer Sprenkeltechnik mit ONYX HD mit einem Schwarz-, danach einem Grau- und letztlich mit einem Weiß-Farbton und die Endbeschichtung mit einem Klarlack. Der Effekt wird durch eine geeignete Farbtonkombination erreicht. Dabei empfiehlt es sich schwarze, graue und weiße Farbtöne zu wählen


### 1. Grundfarbton:



Mischungsverhältnis: ONYX HD Grau 100 Vol.-%  
HYDROMIX 60 Vol.-%

Spritzpistole und Druck: 1,5 mm HVLP / 2,0 bar  
Auftrag: 2 Spritzgänge  
Ablüften: jeweils Matt ablüften lassen

### 2. Effektlackierung:



Mischungsverhältnis: ONYX HD Schwarz oder Weiss 100 Vol.-%  
HYDROMIX 60 Vol.-%

Spritzpistole und Druck: 1,5 mm HVLP / kleiner als 0,5 bar  
Auftrag: jeweils sprenkeln  
Ablüften: jeweils Matt ablüften lassen

Info: zwischen dem schwarzen und weißen Farbton kann auch ein grauer Farbton gesprenkelt werden.

### 3. Klarlack:



Mischungsverhältnis: CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP 300 Vol.-%  
H 420 100 Vol.-%  
SC 850 100 Vol.-%

Spritzpistole und Druck: 1,3-1,5 mm HVLP / 2,0 bar  
Auftrag: 2 Spritzgänge  
Ablüften: 3 min zwischen den Spritzgängen  
Trocknung: 30 min bei 60°C

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.