ONYX HD

ONYX HD
Esmalte bicapa base agua

Aplicación: Sistema de mezclas para esmaltes bicapa base agua usados para el repintado del automóvil.

Propiedades: Hay disponibles fórmulas de mezcla para toda la gama de colores (lisos, metálizados y efecto perla) necesarios para el repintado del automóvil.

Observaciones:

- Las nuevas bases de mezcla se deben agitar manualmente antes de usarlas y, además, cada 15 minutos en la máquina de mezclas. Agitar todos los productos almacenados en la máquina de mezclas durante 15 minutos dos veces al día.
- A temperaturas considerablemente elevadas o al repintar superficies grandes, se puede sustituir HB002 por HB004, reemplazando al mismo tiempo la base de ajuste HYDROMIX por HYDROMIX lento.
- Atención: No insertar pantallas en la pistola al aplicar fondos metalizados o de efecto perla.
- Utilizar ONYX HD ACTIVATOR si lo recomienda el fabricante del vehículo; véase la hoja de información técnica.
- Vida de la mezcla: Colores ONYX HD mezclados según la fórmula: 6 meses en envase de plástico hermético.ONYX HD listo para usar: 1 semana en envase de plástico hermético.
- En colores blancos con alta viscosidad de aplicación, el ratio de mezcla puede ser cambiado a 100 : 80.

Temperatura de almacenamiento 5-45 °C

Limpieza

Desengrasar con limpiador base agua R-M. Lijar con P400 (lijando el aparejo o la pintura antigua bien endurecida resistente a los disolventes). Limpiar con limpiador base agua R-M. Alternativa: aplicar sobre aparejo o sellador R-M húmedo sobre húmedo.

Aviso de seguridad:
2004/42/IIB(d)(420)419: el valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 gramos de VOC por litro.
El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Perfection made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry

ONYX HD

ONYX HD
Esmalte bicapa base agua

Relación de mezcla	100 % del vol.	Bases de mezcla ONYX HD (según la fórmula de mezcla)
Diluyente	60 % del vol.	HB 032 HYDROMIX **(agitar INMEDIATAMENTE después de añadir la base de ajuste.)** Cuando se use HB 004 en la fórmula de mezclas, también debe usarse HB 034 HYDROMIX lento

	Pistola de gravedad HVLP	Pistola de gravedad homologada
En la boquilla	0,7 bar	
Tamaño de la boquilla	1,4-1,5	
Número de manos	Colores lisos (2 – 3 / 20 – 25 µm) Colores metalizados o efecto perla (1 o 2 + 1 mano para igualar el efecto / 12 - 15 µm)	
Evaporación a 20 °C	Evaporación hasta mate después de cada mano.	

Aviso de seguridad:
2004/42/IIB(d)(420)419: el valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 gramos de VOC por litro.
El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Perfection made simple

R-M®

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

A brand of BASF – We create chemistry

ONYX HD

ONYX HD
Esmalte bicapa base agua

	Secado	
	Secado a 20 °C	15 min Posibilidad de acelerar el proceso con un flujo de aire adicional después de cada mano.
	Secado a 40 °C	10 min

Observaciones	Aplicar una de las lacas R-M recomendadas. Los esmaltes bicapa ONYX HD se pueden repintar con el mismo producto una vez transcurridos los tiempos de secado indicados.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:
2004/42/IIB(d)(420)419: el valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 gramos de VOC por litro.
El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Perfection made simple

A brand of BASF – We create chemistry

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77