

Additif pour l'application d'EXTRASEALER WHITE / BLACK sur matières plastiques

Domaine d'utilisation

FLEXPRO est un additif destiné à être utilisé avec EXTRASEALER WHITE / BLACK pour permettre l'application directe sur toutes les matières plastiques recouvrables utilisées dans l'industrie.

Information complémentaire

L'ajout de FLEXPRO ne permet pas d'obtenir d'adhérence sur le polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE) purs non recouvrables. Si nécessaire, ce produit peut être également appliqué sur les éléments adjacents neufs revêtus cataphorèse.

Caractéristiques techniques

Extrait sec 11 % ± 2	Densité 0,840 – 0,940 g/cm ³
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 24 mois

Application

Bien agiter avant l'utilisation.









Support / Préparation / Nettoyage

Nettoyer avec PK 700 ou PK 1000 et un tampon abrasif.
Nettoyer avec PK 1000.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2017



	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 80 / D 70 FLEXPRO	300 (vol.) 100 (vol.) 100 (vol.)	100 g 23 g 21 g
	Viscosité à 20°C: Coupe ISO 4: Coupe DIN 4:	de 40 à 47 s de 18 à 20 s	
	Vie en pot: 1 – 2 heures à 20°C		
	Pistolet HVLP à gravité Pistolet à gravité à pression réduite	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar au chapeau 2,5 bar
	Couches: Épaisseur totale déposée:	Sealer 1 20 – 35 µm	Apprêt ponçable 2 40 – 60 µm
	Temps d'évaporation 20°C	15 – 20 min. jusqu'au matage	/
	Séchage à 60°C	/	25 min.
		/	P400
		/	P500 – P800

Finition

Application des peintures de finition R-M.

La version sealer :

Les pièces en plastique revêtues avec EXTRASEALER WHITE / BLACK et FLEXPRO peuvent être recouvertes sans ponçage intermédiaire dans les 5 jours. Si nécessaire, les brouillards de pistelage peuvent être enlevés avec un tampon abrasif fin, après un séchage de 20 minutes à 20°C.

Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.