

Additif pour accélérer le séchage air des apprêts

Catégorie du produit : **C 5**

Domaine d'application :

Additif pour accélérer le séchage-air des apprêts bi-composants R-M appliqués sur des surfaces horizontales et verticales.

PRIMEFLASH A 2100 est seulement utilisable avec PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK

Information complémentaire

L'emploi de l'additif PRIMEFLASH A 2100 permet d'obtenir rapidement un séchage hors poussières. La ponçabilité, le polissage et le séchage avant manipulation des pièces sont significativement améliorés. PRIMEFLASH A 2100 est particulièrement adapté aux ateliers qui souhaitent réaliser des économies d'énergie par un séchage des apprêts à température ambiante de 20°C. PRIMEFLASH A 2100 permet également de réduire les temps d'occupation des cabines de peinture combinant les phases d'application et de séchage. PRIMEFLASH A 2100 est parfaitement adapté pour les petites réparations.

Caractéristiques techniques

Extrait sec ~ 1.0%	Densité 0.820 – 0.920 g/cm ³
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 36 mois

Application

L'additif PRIMEFLASH A 2100 remplace le diluant dans le ratio de mélange des produits avec lesquels il est utilisé.





Support / Préparation / Nettoyage :

Se référer aux informations techniques des produits avec lesquels PRIMEFLASH A 2100 est utilisé.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

PRIMEFLASH A 2100

	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK D 70 / D 80 PRIMEFLASH A 2100 Bien mélanger les produits avant application.	100% en vol. 25% en vol. 25% en vol.
	PRIMEFLASH A 2100 réduit le temps de vie en pot.	
	Se référer aux informations techniques des produits avec lesquels PRIMEFLASH A 2100 est utilisé.	
	Nombre de couches : Epaisseur du film :	2 50 – 70 µm
	Séchage à 20°C	approx. 40 min.

Finition

	A sec avec P400 – P500
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Consignes de sécurité

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptés.