

Base à effet chromé

Domaine d'utilisation

ULTRA FLASH FLAKE est une base spéciale produisant un effet ressemblant au chrome. Elle a été développée pour la réparation des pièces rapportées de véhicules.

Information complémentaire

Caractéristiques techniques

Extrait sec Ø 2.0 %	Densité 0,830 – 0,930 g/cm ³
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 24 mois

Application

Toute nouvelle teinte de base colorée doit être mélangée manuellement, puis, agiter pendant 15 minutes sur le modulaire de mélange avant de l'utiliser. Mélanger tous les produits stockés sur le modulaire de mélange deux fois par jour, au moins pendant 15 minutes.

Dans le cas de températures élevées, l'emploi du diluant BC 030 est recommandé.

Support / Préparation / Nettoyage

Nettoyer avec PK 700 ou PK 2000.

Poncer au P500 / P1000 (apprêt à poncer ou ancienne finition durcie à cœur insensible aux solvants).

Nettoyer avec PK 700 ou PK 2000.

Pour obtenir un effet chrome satiné très brillant, il faut un fond uniformément noir.

On peut moduler les effets et les teintes en choisissant des fonds de teintes différentes et par nuance d'ULTRA FLASH FLAKE, voir la formule de mélange.







Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



ULTRA FLASH FLAKE



	BC 201 (étape 1) H 9000 BC 020	100 (vol.) 5 (vol.) 60 (vol.)	100 g 6 g 53 g
	ULTRA FLASH FLAKE (étape 2) H 9000	100 (vol.) 3 (vol.)	100 g 3 g
	Viscosité à 20°C: Coupe ISO 4: Coupe DIN 4:	14 secondes 12 secondes	
	Vie en pot: 8 heures à 20°C		
	Pistolet HVLP à gravité Pistolet « compliant » à gravité	1,3 – 1,5 1,3 – 1,4	0,7 bar au chapeau 2,0 – 2,5 bar
	Couches : Épaisseur totale déposée :	BC 201: 2 15 – 20 µm	ULTRA FLASH FLAKE 3 – 4 5 – 10 µm
	Séchage à 20°C:	5 min après chaque couche	

Finition

Après évaporation, appliquer un vernis R-M en mouillé sur mouillé.

Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.