

Mise en peinture des plastiques

Dosage pour UNO HD CP

A 1.6.3

Description du procédé d'application


Préparer la surface à peindre, selon sa nature, suivant les recommandations de « PREP'ART » A 1.1 – A 1.6. Consultez également les fiches techniques des produits concernés.

Supports d'application :

- 1) et 2) pour application sur plastiques rigides avec un aspect brillant, mat ou texturé
- 3) pour application sur plastiques souples (mousse de polyuréthane) avec un aspect brillant

Les formules des coloris pour les pièces en plastique sont disponibles aussi sur Color Explorer Online et SHOP MASTER. Ces formules contiennent les produits nécessaires pour contretyper le brillant ou la texture d'origine (SPECIAL MAT 09 et/ou FLEX et / ou MT 900).

Ces coloris sont identifiables par les pictogrammes suivants :



1) Plastiques rigides

2) Aspect maté et / ou texturé sur plastiques rigides

	Aspect brillant 	UNO HD CP 100 (vol.) H 420 25 (vol.) SC 850 25 (vol.)	selon teinte 28 g 23 g
	Aspect maté et / ou texturé ou 	UNO HD CP 100 (vol.) H 420 25 (vol.) SC 850 25 (vol.)	selon teinte 28 g 23 g

N.B. : il est possible de mater et/ou de texturer un coloris initialement brillant, dans ce cas se reporter à la fiche technique du SPECIAL MAT 09 ou du MT 900.

3) Plastiques souples

	Aspect brillant 	UNO HD CP 100 (vol.) FLEX 20 (vol.) H 420 30 (vol.) SC 850 25 (vol.)
--	----------------------------	---

Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement. Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014