

Séchage Infrarouge

Paramètres d'utilisation des séchages infrarouge pour les produits R-M D 4

Description du procédé d'application

Préconisations d'utilisation des séchages par infrarouge dans la réparation automobile.

Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.

	Temps	Augmentation de la température / minute	Intensité des IR (Ondes courtes)	Température de surface maximale
Sous couches				
Mastics STOP	4 min	20°C / min		80°C
STOP FILLER II	10 min	20°C / min		90°C
AKROFILL	3 min	15°C / min		65°C
	7 min	20°C / min		100°C
Apprêts	4 min	15°C / min		60°C
	5 min	20°C / min		80°C
DIRECTFILLER	4 min	15°C / min		60°C
	6 min	20°C / min		80°C
PERFECTFILLER avec SPEEDFLASH	6 min	20°C / min		80°C
PERFECTFILLER avec SPEEDFLASH S	4 min	20°C / min		80°C

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



Séchage Infrarouge

Paramètres d'utilisation des séchages infrarouge pour les produits R-M D 4

	Temps	Intensité des IR (Ondes courtes)	Température de surface maximale
		Augmentation de la température / minute	
Finitions			
ONYX HD	4 min	15°C / min	60°C
UNO HD CP / UNO HD CP PLUS	4 min 4 min	15°C / min 20°C / min	60°C 90°C
R-M Vernis			
	4 min 4 min	15°C / min 20°C / min	60°C 90°C
EASYCLEAR C 2510 / EVERCLEAR C 2550	10 Min.	15°C / min.	100°C
GLOSSCLEAR C 2560	10 min.	25°C / min.	115°C
RAPIDCLEAR C 2570	10 min.	25°C / min.	70°C