

# Information technique

## MULTI SPOT

Catégorie du produit : **C 5**

Diluant raccord

### Domaine d'utilisation

Diluant raccord utilisé dans les zones de refonte avec UNO HD CP / UNO HD CP PLUS et les vernis R-M COV.

### Information complémentaire

MULTI SPOT permet de réduire le temps de polissage et d'obtenir un meilleur aspect de finition du vernis sur la zone de raccord.

### Caractéristiques techniques

Extrait sec 4 % ± 2	Densité 0,830 – 0,930 g/cm <sup>3</sup>
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 36 mois

### Application

#### Support / Préparation / Nettoyage

Voir le processus "Raccord UNO HD CP" B 2, B 2.3






Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



## MULTI SPOT



	Version teintée		Version incolore	
	<b>MULTI SPOT</b>	5 (vol.)	<b>MULTI SPOT</b>	100 (vol.)
Coloris <b>UNO HD CP / UNO HD CP PLUS</b> prêt à l'emploi	1 (vol.)	<b>H 9000</b>	2 (vol.)	
	<b>Viscosité à 20°C:</b> Coupe ISO 4: de 15 à 17 s Coupe DIN 4: de 12 à 13 s			
	<b>Vie en pot:</b> 1 heure à 20°C			
	<b>Pistolet gravité HVLP</b> <b>Pistolet gravité à pression réduite</b>	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar au chapeau 2,5 bar	
	Nombre de couches: Epaisseur totale déposée:	2 – 3 10 µm		
	Séchage à 60°C	30 min.		

### Finition

Se référer au process "Raccord avec UNO HD CP" B 2, B 2.3

### Consignes de sécurité

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Ce produit est réservé à un usage professionnel uniquement.

Pour l'utilisation de ce produit, respecter les règles de sécurité en vigueur et porter les équipements de protection individuelle adaptée.