

Campi di impiego

Primer di adesione per plastiche, assicura un'ottima adesione dei prodotti applicati successivamente (fondi e smalti).

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 7 % \pm 2	Densità 0,840 – 0,940 g/cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 24 mesi

Applicazione

Agitare vigorosamente per 2 min. prima dell'uso.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Sgrassare con PK 700 o PK 1000 e paglietta abrasiva.
Sgrassare con PK 1000.



Importante: eventuali finiture termoplastiche vanno rimosse.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Informazione Tecnica

AM 870 SEALERPLAST 90

	Mani: Spessore del film:	1 – 2 5 µm
	Appassimento a 20°C	15 min.

Finitura

Applicare un fondo R-M 2K PU in ciclo B/B.

Applicare una ulteriore mano di AM 870 SEALERPLAST 90 se il tempo di appassimento ha superato i 30 min. a 20°C.

Istruzioni di sicurezza

2004/42/II B(e)(840)688: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.e), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 688 g/l.

Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 695 g/l.

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.