

Verniciatura delle plastiche







Rapporto di miscelazione dei fondi

A 1.6.1

Descrizione del ciclo

Elenco dei rapporti di miscelazione per la elasticizzazione dei fondi con FLEX per l'utilizzo su plastiche rigide o flessibili. Seguire le istruzioni di preparazione del supporto da verniciare indicate in "PREP'ART" A 1.5 – A 1.6.

Plastiche rigide

	TRANSPARENT SEALER CP D 80 FLEXPRO	300% in volume 100% in volume 100% in volume	100 g 28 g 25 g
	EXTRASEALER WHITE D 70 / D80 FLEXPRO	300% in volume 100% in volume 100% in volume	100 g 23 g 20 g
	EXTRASEALER BLACK D 70 / D 80 FLEXPRO	300% in volume 100% in volume 100% in volume	100 g 23 g 21 g
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 100% in volume 150% in volume 100% in volume	100 g 15 g 21 g 13 g
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 100% in volume 150% in volume 100% in volume	100 g 16 g 23 g 14 g
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 100% in volume 150% in volume 100% in volume	100 g 17 g 25 g 14 g

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.







R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

Verniciatura delle plastiche

Rapporto di miscelazione dei fondi

A 1.6.1

Plastiche rigide

	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 100% in volume 150% in volume 100% in volume	100 g 15 g 22 g 13 g
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 100% in volume 150% in volume 100% in volume	100 g 15 g 22 g 13 g
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 100% in volume 150% in volume 100% in volume	100 g 15 g 22 g 13 g
	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100% in volume 25% in volume 25% in volume	100 g 16 g 14 g
	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100% in volume 25% in volume 25% in volume	100 g 16 g 14 g
	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100% in volume 25% in volume 25% in volume	100 g 16 g 14 g

Verniciatura delle plastiche

Rapporto di miscelazione dei fondi

A 1.6.1

Plastiche flessibili (schiuma PU)

	TRANSPARENT SEALER CP FLEX D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300% in volume 50% in volume 125% in volume 100% in volume	100 g 15 g 37 g 26 g
	EXTRASEALER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300% in volume 50% in volume 125% in volume 100% in volume	100 g 11 g 29 g 20 g
	EXTRASEALER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300% in volume 50% in volume 125% in volume 100% in volume	100 g 12 g 29 g 21 g
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 200% in volume 200% in volume 100% in volume	100 g 30 g 29 g 13 g
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 200% in volume 200% in volume 100% in volume	100 g 32 g 31 g 14 g
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 200% in volume 200% in volume 100% in volume	100 g 34 g 33 g 14 g
	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 200% in volume 200% in volume 100% in volume	100 g 30 g 29 g 13 g
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 200% in volume 200% in volume 100% in volume	100 g 30 g 29 g 13 g
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400% in volume 200% in volume 200% in volume 100% in volume	100 g 31 g 30 g 13 g

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.