

Verniciatura delle plastiche

Rapporto di miscelazione di UNO HD

A 1.6.3

Descrizione del ciclo

Seguire le istruzioni di preparazione del supporto da verniciare indicate in "PREP'ART" A 1.1 – A 1.6.




Seguire le istruzioni di indicate all'interno delle schede tecniche del prodotto utilizzato.

Supporti

- 1) e 2) finiture opache, satinare e/o testurizzate su plastiche rigide
- 3) finiture lucide per schiume PU





All'interno dei sistemi informatici, Color Explorer Online e SHOP MASTER, si trovano delle formule colore che contengono già all'interno i prodotti SPECIAL MAT 09 e/o FLEX e/o MT 900. Questi prodotti vengono inseriti per riprodurre il grado di brillantezza e/o testurizzazione delle finiture originali.

È possibile identificare tali formule in base ai seguenti pittogrammi:

-  Formula colore con finitura lucida
-  Formula colore con finitura opaca o satinata
-  Formula colore con finitura testurizzata 1.



1. Finitura lucida su plastiche rigide.

2. Finitura opaca, satinata e/o testurizzata su plastiche rigide.

	Lucida 	UNO HD H 9000 SC 850	100% in volume 25% in volume 25% in volume	in base al colore 27 g 22 g
	Opaca e / o testurizzata  oder 	UNO HD H 9000 SC 850	100% in volume 25% in volume 25% in volume	in base al colore 27 g 22 g

Nota: nel caso necessiti opacizzare o testurizzare una formula colore che nasce lucida seguire le istruzioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti specifici SPECIAL MAT 09 e MT 900.

3. Schiuma PU

	Lucida 	UNO HD FLEX H 9000 SC 850	100% in volume 20% in volume 30% in volume 25% in volume
---	--	------------------------------------	---

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014