



Pasta abrasiva fine

Categoria prodotto: **C 5**

Campi di impiego

Adatto per la lucidatura di finiture automobilistiche.

Informazioni aggiuntive

Pasta abrasiva fine esente da siliconi

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 21 % ± 2	Densità 1,250 – 1,350 g/cm ³³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 24 mesi

Applicazione

Il prodotto è pronto all'uso.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio



Carteggiare le imperfezioni con carta P 1200- P 2000- P3000.
Pulire la superficie con panno asciutto e pulito.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





 	<p>Lucidare manualmente la superficie con un panno morbido che non rilasci pelucchi.</p> <p>Oppure:</p> <p>Applicare a macchina con tampone in lana di agnello oppure con un tampone in schiuma a durezza media/morbido utilizzando la lucidatrice a bassa velocità di rotazione (500 giri/min.). Aumentare gradualmente i giri della lucidatrice durante la fase di lucidatura (max. 2000 giri/min) fino alla completa eliminazione dei difetti.</p> <p>Eliminare i residui del prodotto con un panno morbido, pulito e asciutto che non rilasci pelucchi.</p>
--	---

Finitura

Per la successiva fase di lucidatura, è possibile utilizzare qualsiasi polish leggermente abrasivo. Per una maggiore brillantezza della superficie lucidata utilizzare Polish protettivo esente da silicani.

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.