

## Tabella temperature

### Utilizzo di induritori e diluenti in base alle condizioni ambientali

#### D 5

La combinazione di catalizzatore e diluente può essere variata a seconda della temperatura e delle dimensioni dell'oggetto. I catalizzatori e diluenti raccomandati di seguito, per le diverse condizioni di temperatura, sono per verniciature totali. Per le riparazioni di un singolo pannello è possibile selezionare la combinazione per la temperatura più bassa.

	GLOSSCLEAR C 2560 EVERCLEAR C 2550 EXTREMECLEAR C 2580	RAPIDCLEAR C 2570	EASYS CLEAR C 2510
	3:1:1	3:1:1	4:1
Viscosità ISO4 / 20°C	40 – 55 s	40 – 55 s	40 – 50 s
Viscosità DIN4 / 20°C	18 – 21 s	18 – 21 s	18 – 20 s
Da 15°C	H 2550 R 2100 R 2200	H 2550 R 2100	H 2550
Da 20°C	H 2500 R 2200 R 2300	H 2550 R 2100 R 2200	H 2500
Da 25°C	H 2500 R 2300	H 2550 R 2200	H 2520
Da 30°C	H 2520 R 2300	H 2500 R 2300	

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 micron. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 07/2016