



Additivo per l'utilizzo di EXTRASEALER WHITE / BLACK  
direttamente su plastica

Categoria prodotto: **C 5**

### Campi di impiego

Additivo per l'utilizzo di EXTRASEALER direttamente sulle plastiche utilizzate normalmente nel settore automobilistico.

### Informazioni aggiuntive

Su plastiche non verniciabili come polipropilene (PP) e polietilene (PE) puri l'adesione non viene garantita neppure con l'utilizzo di FLEXPRO. Le parti nuove adiacenti con cataforesi, in caso di necessità, possono essere isolate con lo stesso prodotto.

### Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 11 % $\pm$ 2	Densità 0,840 – 0,940 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 24 mesi

### Applicazione

Agitare bene prima dell'uso.

### Supporto / Pretrattamento / Lavaggio









Lavare con PK 700 oppure PK 1000 in abbinamento con paglietta abrasiva.  
Lavare con PK 1000.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2017





	<b>EXTRASEALER WHITE / BLACK</b> <b>D 80 / D 70</b> <b>FLEXPRO</b>	300% in volume 100% in volume 100% in volume	100 g 23 g 21 g
	<b>Viscosità a 20°C:</b> Coppa ISO 4: Coppa DIN 4:	da 40 a 47 secondi da 18 a 20 secondi	
	<b>Potlife:</b> 1 – 2h a 20°C		
	<b>Aerografo HVLP a caduta</b> <b>Aerografo conforme a caduta</b>	1,3 – 1,5 1,3 – 1,4	0,7 bar al cappello 2,5 bar
	<b>Mani:</b> <b>Spessore:</b>	<b>Sealer</b> 1 20 – 35 µm	<b>Fondo carteggiabile</b> 2 40 – 60 µm
	<b>Appassimento 20°C</b>	15 – 20 min. ad opacizzazione	/
	<b>Essiccazione a 60°C:</b>	/	25 minuti
		/	P 400
		/	P 500 – P 800

### Finitura

Sovrapplicare con smalti R-M.

### Se utilizzato come sealer

Le parti trattate con EXTRASEALER WHITE / BLACK contenenti FLEX PRO possono essere sovrapplicate entro 5gg senza necessità di carteggiatura. Se necessario eliminare eventuali fumi di spruzzatura dopo 20' minuti a 20°C con carta abrasiva fine.

### Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.