

Trasparente antigraffio a basso contenuto di solventi

Categoria prodotto: **C 4**

Campi di impiego

Per la riparazione di veicoli con vernici originali antigraffio.

Informazioni aggiuntive.

Il trasparente SUPREMELUX CP garantisce un'eccellente e perfetta qualità di finitura. Il prodotto è resistente ai graffi grazie alle sue proprietà di "reflow". SUPREMELUX CP assicura un'elevata affidabilità di lavorazione.

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 62 % ± 2	Densità 0,960 – 1,060 g/cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 36 mesi

Applicazione

Avvertenze: con temperature superiori a 25°C o in presenza di grosse superfici utilizzare il diluente SC 880.

Per cabine combinate, prendere in considerazione il tempo di riscaldamento supplementare fino al raggiungimento della temperatura sul pannello.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio







SUPREMELUX CP è studiato per l'applicazione su ONYX HD.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





	SUPREMELUX CP H 420 SC 820	300% in volume 100% in volume 100% in volume	100 g 37 g 29 g
	Viscosità a 20°C: Coppa ISO 4: Coppa DIN 4:	da 44 a 52 secondi da 19 a 21 secondi	
	Potlife: 2 ore a 20°C		
	Aerografo HVLP a caduta Aerografo conforme a caduta	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar al cappello 2,0 – 2,5 bar
	Numero di mani: Spessore: Appassimento: sopra i 3' minuti tra le mani Sulle superfici verticali applicare una mano fine e una bagnata senza appassimento intermedio (spessore 50 µm circa).	2 40 – 60 µm	
	Essiccazione a 60°C	30 min	
	(onde corte)	8 minuti	

Finitura

Eventuali operazioni di finitura dopo la corretta essiccazione e raffreddamento.

Istruzioni di sicurezza

2004/42/IIIB(d)(420)419: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.