



Additief voor versnelde droging aan lucht

Product category: **C 5**

### Toepassingsgebied

AIRFLASH A 2140E eSense is ontwikkeld voor toepassing in RAPIDCLEAR C 2570E eSense.

### Aanvullende informatie

Gebruik van AIRFLASH A 2140E eSense zal resulteren in een sneller stofdroog oppervlak. Gespoten delen zijn snel hanteerbaar en de tijd tot montagevast en poetsen wordt aanzienlijk verkort. AIRFLASH A 2140E eSense is bijzonder geschikt voor bedrijven die energie willen besparen en de oppervlaktetemperatuur van het paneel niet tot 60°C willen brengen. Bovendien kan AIRFLASH A 2140E eSense de doorlooptijd in de combi-spuitscabine of droogkamer aanzienlijk verkorten. AIRFLASH A 2140E eSense is vooral geschikt voor kleine reparaties.

### Technische eigenschappen

Vaste stof ~ 1.0%	Dichtheid 0.820 – 0.920 g/cm <sup>3</sup>
Opslagtemperatuur min. 5°C to max. 45°C	Houdbaarheid 12 maanden

### Applicatie

Dit additief vervangt de verdunner in de mengverhouding waarmee het betreffend product verwerkt wordt.

### Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Raadpleeg het Technisch Informatieblad van het product waarin AIRFLASH A 2140E eSense wordt gebruikt.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2017



	RAPIDCLEAR C 2570E eSense H 2550E eSense AIRFLASH A 2140E eSense Goed mengen en zeven voor gebruik.	300% op vol. 100% op vol. 100% op vol.																	
AIRFLASH A 2140E eSense zal de potlife verkorten.																			
	Raadpleeg betreffend Technisch Informatieblad van het product waarin AIRFLASH A 2140E eSense wordt gebruikt.																		
	Aantal lagen: 1 ½ zonder tussentijds uitdampen Laagdikte: ongeveer 50 µm																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20°C</th> <th>40°C</th> <th>60°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAPIDCLEAR C 2570E eSense</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hanteerbaar na</td> <td>20 – 30 min*</td> <td>10 – 15 min</td> <td>&lt; 10 min</td> </tr> <tr> <td>Poetsen na</td> <td>2 – 3 uur</td> <td>1 uur**</td> <td>1 uur**</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Spuitscabine in ventilatie stand                  **Wachttijd bij kamertemperatuur na droging in de cabine of droogkamer</p>				20°C	40°C	60°C	RAPIDCLEAR C 2570E eSense				Hanteerbaar na	20 – 30 min*	10 – 15 min	< 10 min	Poetsen na	2 – 3 uur	1 uur**	1 uur**
	20°C	40°C	60°C																
RAPIDCLEAR C 2570E eSense																			
Hanteerbaar na	20 – 30 min*	10 – 15 min	< 10 min																
Poetsen na	2 – 3 uur	1 uur**	1 uur**																

### Afwerking

Na aangegeven tijden kunnen montagewerkzaamheden en poetsen worden gestart.

### Veiligheidsinformatie

Deze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.