

Spuiten van kunststof delen

UNO HD mengverhoudingen

A 1.6.3

Productomschrijving




Behandel het oppervlak dat gespoten dient te worden volgens de aanwijzingen van het "PREP'ART" systeem A 1.1 – A 1.6. Gelieve de aanwijzingen te volgen zoals deze worden omschreven in de Technische Data Sheets.

Ondergronden

- 1) en 2) voor glans, zijde glans en gestructureerde en semi flexibele oppervlakken.
- 3) voor glans oppervlakken op een PU foam ondergrond





U kunt de mengformules voor kunststof ook vinden op Color Explorer Online en SHOP MASTER. Deze mengformules bevatten producten (SPECIAL MAT 09 en / of FLEX en / of MT 900) die nodig zijn om het glansniveau en/of structuur van het originele deel te kunnen reproduceren.

U kunt deze formules gemakkelijk herkennen aan de hand van de volgende pictogrammen:

	Mengformule voor hoogglans
	Mengformule voor mat en/of zijdeglans
	Mengformule met structuur



1. Harde kunststoffen

2. Mat en/of structuur voor harde kunststoffen

	Glans 	UNO HD H 9000 SC 850	100 Vol. % 25 Vol. % 25 Vol. %	afhankelijk van de kleur 27 g 22 g
	Zijdeglans en structuur  of 	UNO HD H 9000 SC 850	100 Vol. % 25 Vol. % 25 Vol. %	afhankelijk van de kleur 27 g 22 g

Opmerking: Het is ook mogelijk om de glansgraad aan te passen of om structuur toe te voegen aan een hoogglans uiterlijk. In dit geval verwijzen we u naar de Technische Data Sheet van MAT09 en MT900.

3. PU foam

	Glans 	UNO HD FLEX H 9000 SC 850	100 Vol. % 20 Vol. % 30 Vol. % 25 Vol. %	
---	---	------------------------------------	---	--

Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthoudt de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014