

DIRECTFILLER BLACK, GREY en WHITE

Aanbrengen

A 1.6.5

Proces omschrijving

Overzicht aanbrengmethoden van DIRECTFILLER


Ondergronden

- Staal, verzinkt staal, aluminium, oude laklagen GRP / SMC
- PU-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, hard PVC


Benodigde producten

- DIRECTFILLER GREY, BLACK en WHITE

Primer

	Staal, verzinkt staal, Aluminium, oude laklagen GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 20 Vol. % 20 Vol. %
--	---	---	--------------------------------------

Primer Filler

	Staal, verzinkt staal, Aluminium, oude laklagen GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 20 Vol. % 20 Vol. %
---	---	---	--------------------------------------

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

DIRECTFILLER BLACK, GREY en WHITE

Aanbrengen


A 1.6.5

Primer Filler


	Staal, verzinkt staal, Aluminium, oude laklagen GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 20 Vol. % 20 Vol. %
---	---	--	--------------------------------------

	Staal, verzinkt staal, Aluminium, oude laklagen GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 20 Vol. % 20 Vol. %
---	---	--	--------------------------------------

Primer Filler High-Build versie

	Staal, verzinkt staal, Aluminium, oude laklagen GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 20 Vol. % 20 Vol. %
--	---	---	--------------------------------------

	Staal, verzinkt staal, Aluminium, oude laklagen GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 20 Vol. % 20 Vol. %
---	---	--	--------------------------------------




	Staal, verzinkt staal, Aluminium, oude laklagen GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 20 Vol. % 20 Vol. %
---	---	--	--------------------------------------

DIRECTFILLER BLACK, GREY en WHITE




Aanbrengen

A 1.6.5

Nat-in-nat Filler

	Staal, verzinkt staal, Aluminium, oude laklagen GRP / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 25 Vol. % 25 Vol. %
	Staal, verzinkt staal, Aluminium, oude laklagen GRP / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 25 Vol. % 25 Vol. %
	Staal, verzinkt staal, Aluminium, oude laklagen GRP / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 25 Vol. % 25 Vol. %

Nat-in-nat Filler aanbrengen op kunststof ondergronden

	PUR-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, hard PVC	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100 Vol. % 25 Vol. % 25 Vol. %
	PUR-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, hard PVC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100 Vol. % 25 Vol. % 25 Vol. %
	PUR-RIM, PP-EPDM, ABS, GRP / SMC, PC-PBTP, PA, PPO, hard PVC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100 Vol. % 25 Vol. % 25 Vol. %

Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.