



Polyester plamuur

Product Categorie: **C 2.1**

Toepassingsgebied

Multi functionele plamuur voor grote en kleine beschadigingen bij autoreparaties.

Aanvullende informatie

Technische eigenschappen

Vaste stof 86 % ± 2	Dichtheid 1,730 – 1,830 g/cm ³
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 12 maanden

Applicatie

Roeren voor gebruik. Meng BASIC STOP en verharder volledig. Meng exact volgens de hoeveelheden zoals aangegeven in de mengverhouding. Als er te veel verharder gebruikt wordt kan er randaftekening ontstaan, als er te weinig verharder wordt gebruikt zal de droging langer duren.

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Reinigen met PK 700 of PK 900.
Schuren: staal en verzinkt staal met P80, aluminium met P150-P180.
Reinigen met PK 1000.

Niet gebruiken op fosfaat primers of thermoplastische ondergronden.
Geschikte ondergronden zijn ontroest staal, glasvezel versterkt polyester, kleine oppervlakten op verzinkt staal of aluminium.






De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



BASIC STOP



	BASIC STOP	100 g
	BASIC STOP verharder	3 g
	Potlife:	4 – 5 minuten bij 20°C
	Aantal lagen	2 – 3
	Droging bij 20°C Droging bij 60°C	20 – 30 min. 10 min.
	(korte golf) (midden golf)	4 min. bij 50 % 6 min.
	droog met P80, P150, P240	

Afwerking

Veiligheidsinformatie

2004/42/II(b)(250)180: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max 250 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 180 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht