

ONYX HD

Kleuren voor de binnenzijde

B 3



Product omschrijving

De binnenzijde van voertuigen (motorruimte en motorkappen) zijn vaak in kleur maar mat of zijdeglans. Voor deze kleuren zijn ONYX HD mengformules beschikbaar binnen het kleurzoeksysteem die worden aangeduid met dit pictogram:



Het systeem zoals hieronder beschreven maakt het mogelijk om ONYX HD aan te brengen als aflak zonder blanke lak.

Ondergronden

- R-M fillers
- Fabrieksoriginale OEM ondergronden, volledig uitgehard en oplosmiddelbestendig
- Electrocoat

Benodigde producten

- PK 1000 en PK 2000
- ONYX HD
- ONYX INTERIOR




Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.

Voorbehandeling

	Ontvetten PK 1000
	Schuren P400 Maak gebruik van een schuurpad voor de moeilijk bereikbare delen.
	Ontvetten PK 2000

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.





R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

ONYX HD

Kleuren voor de binnenzijde

B 3

Aflak

	<p>Vervang het volume HB002 in de ONYX HD mengformule door hetzelfde volume ONYX INTERIOR. Bevat de mengformule HB100, laat deze dan vervallen.</p> <p>Mengformule met ONYX INTERIOR 100 Vol. % ONYX ACTIVATOR 5 Vol. % SC 820 / SC 850 60 Vol. %</p>
	<p>HVLP spuitpistool 1,4 – 1,5 mm 0,7 bar (in de luchtkap)</p>
	<p>Aantal lagen: 2 – 3 Laagdikte: 20 – 25 µm</p>
	<p>Uitdamp tijd 20°C: 15 minuten</p>