



SPECIAL CRYSTAL BASE

Product Categorie: **C 3.2**

Toepassingsgebied

Speciale kleuren met exclusieve en speciale kleureffecten welke alleen gemaakt kunnen worden met pigmenten die zelden worden gebruikt in DIAMONT.

Aanvullende informatie

Deze zelden gebruikte pigmenten zijn niet beschikbaar voor gebruik op de mengmachine. Deze kleuren zijn alleen beschikbaar als ready mix kleuren via het betreffende verkooppunt.

Technische eigenschappen

Vaste stof 25 % ± 2	Dichtheid afhankelijk van de kleur
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	

Applicatie

Voor gebruik nieuwe mengkleuren eerst handmatig oproeren, aansluitend 15 minuten op de mengmachine. Meng alle producten op de mengmachine 15 minuten twee keer per dag.
Zoek in de betreffende kleurendatabase de kleurcode en controleer of er een specifieke grondkleur "Stap 1" voor deze kleur is vereist.

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Reinigen PK 700 of PK 2000.
Schoor met P400 (filler en doorgearde oplosmiddelbestendige oude laklagen).
Reinig met PK 700 of PK 2000.
Alternatief: aanbrengen op R-M nat in nat filler of sealer.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.mpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



DIAMONT



	DIAMONT – Stap 1 H 9000 BC 020 (15°C – 25°) BC 030 (>25°C) Goed mengen en zeven voor gebruik.	100 Vol. % 5 Vol. % 60 Vol. %	afhankelijk van de kleur 5 g 53 g
		DIAMONT – Stap 2 SPECIAL CRYSTAL BASE BC 020 (15°C – 25°C) BC 030 (>25°C) Goed mengen en zeven voor gebruik.	100 Vol. % 60 Vol. %
	Viscositeit bij 20°C: ISO 4-cup: DIN 4-cup:	22 tot 28 seconden 14 tot 16 seconden	
	Potlife:	Stap 1: Stap 2:	5 uur bij 20°C 24 uur bij 20°C
	HVLP bovenbeker spuitpistool Mini-jet-HVLP spuitpistool	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar (in de luchtkap) 2,0 bar
	Aantal lagen: Laagdikte:	Uni kleuren 2 15 – 20 µm	Metallic en parelmoer effect kleuren 2 + 1 voor het juiste effect 15 µm
	Droging op 20°C	15 min.	

Afwerking

Na uitdampen breng R-M blanke lak nat in nat aan.

Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht