



Additief om de droging te versnellen

Product Categorie: **C 5**

### Toepassingsgebied

Additief om de droogtijden van R-M 2-componenten polyurethaan producten te verkorten (PU fillers, aflakken en blanke lakken).

### Aanvullende informatie

MULTIFLASH versneld de chemische reactie van de producten waar het in gebruikt wordt, waardoor de wachttijd voor schuren en polijsten of monteren korter wordt. Korte uitdamptijd en een snelle doorharding. De hoeveelheid MULTIFLASH is gelijk aan de hoeveelheid verdunner in de standaard mengverhouding.

### Technische eigenschappen

Vaste stof Ø 0,3 %	Dichtheid 0,800 – 0,900 g/cm <sup>3</sup>
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 36 maanden

### Applicatie

Roeren voor gebruik.

Opmerking: gebruik MULTIFLASH in plaats van de standaard verdunner in 2-componenten polyurethaan fillers.

### Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waarin MULTIFLASH wordt gebruikt.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.mmpaint.com](http://www.mmpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



## MULTIFLASH



	PROFILLER GREY	100 Vol. %	100 g	UNO HD	100 Vol. %	Afhankelijk van de kleur	STARTOP HS	100 Vol. %	100 g
	D 70	25 Vol. %	14 g	H 9000	25 Vol. %	27 g	H 9000	25 Vol. %	27 g
	MULTIFLASH	25 Vol. %	13 g	MULTIFLASH	25 Vol. %	23 g	MULTIFLASH	25 Vol. %	23 g
	<b>Potlife:</b> Het gebruik van MULTIFLASH in polyurethaan producten verkort de potlife van de producten.								
	Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waarin MULTIFLASH wordt gebruikt.								
	Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waarin MULTIFLASH wordt gebruikt.								
	Bij 60°C ongeveer 30% kortere droogtijd zoals gegeven met de standaard mengverhouding van het betreffende product.								

### Afwerking

### Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht