



Preparation wipes

Product Categorie: **C 5**

### Toepassingsgebied

R-M preparation wipes zijn bedoeld voor gebruik op gereinigde blank metalen oppervlakken zoals staal, verzinkt staal en aluminium. Dankzij hun chemische reactie in contact met metalen oppervlakken, bevordert R-M preparation wipes de weerstand tegen corrosie en de hechting van het laksysteem dat er op wordt aangebracht.

### Aanvullende informatie

Overspuitbaar met alle R-M grondmaterialen, polyester plamuur en watergedragen materialen (HYDROFILLER II) uitgezonderd.

Als u de doek wil hergebruiken gedurende dezelfde werkdag is tijdelijk bewaren in een afsluitbare plastic bak of zak mogelijk. Dit voorkomt uitdrogen van de doek. Terugplaatsen in de originele verpakking wordt afgeraden.

### Technische eigenschappen

Vaste stof /	Maximaal te benatten oppervlak per doek 3 m <sup>2</sup>
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 24 maanden

### Applicatie

#### Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging





Volg de betreffende systeemadviezen. Uitsluitend te gebruiken op blank metalen oppervlakken.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2017





	Sluit de verpakking onmiddellijk na het uitnemen van een doek om uitdrogen van de andere doeken te voorkomen.
	PK 1000, PK 2000 (zie betreffende systeemadviezen)
	Benat gelijkmatig het volledige blank metalen oppervlak met PK 300W. (Veeg overlappende kruislagen). Het oppervlak moet minstens 1 minuut lang nat blijven. Dit is noodzakelijk zodat via de chemische reactie een volledige gepassiveerde laag kan ontstaan.
	Uitdampen bij 20°C Mat oppervlak Max. 8 uur

### Afwerking

Kan worden overgespoten met alle R-M grondmaterialen, zie technische informatiebladen of systeemadviezen.

### Veiligheidsinformatie

2004/42/IIIB(c)(780)8: De EU limiet voor dit product (product category: IIB.c) in gebruiksklare vorm is max 780 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 8 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht