



Luchtdrogende accelerator voor primerfillers

Product categorie: **C 5**

Toepassingsgebied:

Additief voor versneld drogen van R-M 2 componenten standaard primerfiller op verticale en horizontale oppervlakken.

PRIMEFLASH A 2100 is uitsluitend bedoeld voor toepassing in PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK

Aanvullende informatie

Met PRIMEFLASH A 2100 is de tijd tot stofdroog korter en is de tijd tot schuren aanzienlijk korter. PRIMEFLASH A 2100 is voornamelijk ontwikkeld voor schadebedrijven die energie willen besparen en de primerfiller laten drogen bij een omgevingstemperatuur van 20°C. PRIMEFLASH A 2100 verbeterd op die wijze de bezettingsgraad van de combi-spuitkabine en droogkamer. PRIMEFLASH A 2100 is vooral geschikt voor kleine reparaties.

Technische eigenschappen

Vaste stof ~ 1.0%	Dichtheid 0.820 – 0.920 g/cm ³
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 36 maanden

Applicatie

Dit additief vervangt de verdunning in de mengverhouding van het product dat is gekozen.

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging






Raadpleeg het Technisch Informatieblad van het product waarin PRIMEFLASH A 2100 wordt toegepast.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthef de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkooporganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



PRIMEFLASH A 2100

	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK D 70 / D 80 PRIMEFLASH A 2100 Goed mengen en zeven voor gebruik.	100% op vol. 25% op vol. 25% op vol.
	PRIMEFLASH A 2100 will reduce the potlife.	
	Raadpleeg betreffend Technisch Informatieblad van het product waarin PRIMEFLASH A 2100 wordt gebruikt.	
	Aantal lagen: 2 Laagdikte: 50 – 70 µm	
	Droging bij 20°C	ongeveer 40 min.
	Excentrisch roterend schuren met P400 – P500	

Veiligheidsinformatie

Deze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht.