



2K-Filler

Product Categorie: **C 2.3**

### Toepassingsgebied

2-componenten filler op polyurethaan basis. Betrouwbaar in aanbrengen; korte droogtijden en zeer goede schuur eigenschappen. Toepassing op kunststof ondergronden mogelijk (zie daarvoor A 1.6.1 / A 1.6)

### Aanvullende informatie

Gemengd met PROFILLER BLACK zijn oneindig veel grijs tinten mogelijk. Selecteer in het Grey Shade Concept de best passende grijs tint voor de te spuiten basislakkleur. Kan worden gemengd met PROFILLER BLACK in iedere gewenste mengverhouding voor verschillende grijs waarden. PROFILLER WHITE kan worden gemengd met SPEEDFLASH S om de droogtijd te verkorten (tot 15 min bij 60°C, 1.5 uur bij 20°C of 6 min. met Infrarood korte golf). Let op: de potlife is dan 20 min bij 20°C en maximale laagdikte 50-70µm.

### Technische eigenschappen

Vaste stof 73 % ± 2	Dichtheid 1,660 – 1,760 g/cm <sup>3</sup>
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 24 maanden

### Applicatie

Roeren voor gebruik.

Tussen de lagen uitdampen tot mat. Voor droging geen uitdamp tijd noodzakelijk.

### Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Reinigen met PK 700 of PK 900.

Schuren: staal met P80, aluminium met P150-P180, verzinkt staal en oplosmiddelbestendige oude laklagen met P240.

Reinigen met PK 1000.

Op blank metal eerst EUROFILL aanbrengen.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015



## PROFILLER WHITE



	PROFILLER WHITE D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol. % 25 Vol. % 25 Vol. %	100 g 14 g 13 g
	Viscositeit bij 20°C: ISO 4 cup: DIN 4 cup:	50 tot 65 seconden 20 tot 24 seconden	
	Potlife: 1 uur bij 20°C		
	HVLP bovenbeker Conform bovenbeker spuitpistool	1,7 – 1,9 mm 1,6 – 1,8 mm	0,7 bar (in luchtkap) 2,0 – 2,5 bar
	Aantal lagen: Laagdikte:	2 50 – 70 µm	
	Droging bij 20°C Droging bij 60°C	3 uur 30 min.	
	(korte golf) (middengolf)	8 min. 10 – 15 min.	

### Schuren

	droog P400 – P500
	nat P800

### Veiligheidsinformatie

2004/42/IIIB(cII)(540)539: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max.540 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 539 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht