



Universele matpasta

Product Categorie: **C 5**

Toepassingsgebied

Matpasta om de glansgraad van R-M uni kleuren en blanke lak te reduceren.

Aanvullende informatie

SPECIAL MAT 09 kan worden gebruikt in alle R-M blanke lakken en de R-M aflak lijnen UNO HD en UNO HD CP, UNO HD CP PLUS.

SPECIAL MAT 09 mag niet op de mengmachine geplaatst worden.

Technische eigenschappen

Vaste stof 31 % ± 2	Dichtheid 0,940 – 1,040 g/cm ³
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 24 maanden

Applicatie

Roeren voor gebruik.

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waar SPECIAL MAT 09 in wordt gebruikt.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.mmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



SPECIAL MAT 09



	<p>Optie 1: Als SPECIAL MAT 09 in de mengformule voorkomt, eventueel in combinatie met MT 900: meng de componenten volgens de hoeveelheden in de mengformule. Meng de verharder en de verdunner zoals gegeven in het technisch informatie blad van de betreffende aflak of blanke lak.</p> <p>Optie 2: Matteren van een origineel glanzende aflak: voeg SPECIAL MAT 09 toe om de gewenste mattering te verkrijgen.</p> <p>Satijn glans:</p>			
	UNO HD / UNO HD CP UNO HD CP PLUS kleur	70 Vol. %	DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP	70 Vol. %
	SPECIAL MAT 09	30 Vol. %	SPECIAL MAT 09	30 Vol. %
	Mat:			
	UNO HD / UNO HD CP UNO HD CP PLUS kleur	50 Vol. %	DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP	50 Vol. %
	SPECIAL MAT 09	50 Vol. %	SPECIAL MAT 09	50 Vol. %
	<p>Goed roeren. Hierna de lak aanmaken met verharder en verdunner zoals gegeven in het technisch informatie blad van de betreffende aflak of blanke lak die wordt gebruikt.</p>			
	<p>Potlife: SPECIAL MAT 09 zal de potlife van het product waar het in gebruikt wordt verkorten.</p>			
	HVLP bovenbeker Vergelijkbaar pistol	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar (in de luchtkap) 2,0 – 2,5 bar	
	Aantal lagen: Laagdikte: Tussen de lagen, en voor drogen uitdampen tot mat.	2 50 – 60 µm		
	Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waarin SPECIAL MAT 09 gebruikt wordt.			

Veiligheidsinformatie

2004/42/IIIB(e)(840)839: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 839 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht