



Additief om de droging te versnellen

Product Categorie: **C 5**

Toepassingsgebied

Additief om de droging te versnellen van R-M 2-componenten standaard VOC blanke lak en R-M 2-componenten standaard blanke lak op verticale delen.

Aanvullende informatie

Het additief kan ook worden gebruikt om de droogtijd van PERFECTFILLER en EXTRASEALER te verkorten. SPEEDFLASH S versneld de chemische reactie van de producten waarin het wordt gebruikt, dit betekend kortere droogtijden voor het schuren, polijsten en monteren. SPEEDFLASH S is voornamelijk geschikt voor bedrijven die de aangebrachte blanke lak willen drogen beneden de 60°C, dit om energie te besparen. SPEEDFLASH S is vooral geschikt voor kleine reparaties.

Technische eigenschappen

Vaste stof ~ 1,0 %	Dichtheid 0,820 – 0,920 g/cm ³
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 36 maanden

Applicatie

De hoeveelheid SPEEDFLASH S komt overeen met de hoeveelheid in de standaard mengverhouding.

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waar SPEEDFLASH S in wordt gebruikt.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.mmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2016



SPEEDFLASH S



	R-M Standaard-VOC blank 300 Vol. % H 2550 / H 2500 100 Vol. % SPEEDFLASH S 100 Vol. % Mengen en zeven voor gebruik	R-M Standaard-VOC blank 300 Vol. % H 420 100 Vol. % SPEEDFLASH S 100 Vol. % Mengen en zeven voor gebruik
	EXTRASEALER 300 Vol. % D 70 / D 80 100 Vol. % SPEEDFLASH S 100 Vol. % Mengen en zeven voor gebruik	PERFECTFILLER 100 Vol. % D 70 / D 80 25 Vol. % SPEEDFLASH S 25 Vol. % Mengen en zeven voor gebruik
Het gebruik van SPEEDFLASH S verkort de potlife van het product.		
	Zoals gegeven in technisch informatieblad van het product waarin SPEEDFLASH S wordt gebruikt.	
	Zoals gegeven in technisch informatieblad van het product waarin SPEEDFLASH S wordt gebruikt.	
	CRYSTALCLEAR CP 40°C 30 min. 50°C 25 min. DIAMONTCLEAR CP 30 min. 25 min. STARLUX CP 30 min. 25 min. Nabewerking na de gegeven droogtijden en enkele uren afkoeling of de volgende dag.	
	RAPIDCLEAR C 2570* 20°C 3 – 4 h 40°C 30 min. 60°C 10 – 15 min. EVERCLEAR C 2550 4 h 30 – 45 min. 15 – 20 min. GLOSSCLEAR C 2560 4 h 20 min. * beste poetsbaarheid na 60°C	PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK 20°C 1,5 h 60°C 10 min. EXTRASEALER WHITE / BLACK 10 min. /

Afwerking

Na droging 30 min. bij 20°C EXTRASEALER WHITE / BLACK licht aanschuren.

Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm
Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht