

Polyurethaan blanke lak

Product Categorie: **C 4**

Toepassingsgebied

Universele blanke lak voor reparaties of geheel overspuiten van voertuigen.

Aanvullende informatie

Technische eigenschappen

Vaste stof 42 % ± 2	Dichtheid 0,900 – 1,000 g/cm ³
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 36 maanden

Applicatie

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging







STARTOP HS is ontwikkeld voor gebruik op DIAMONT en ONYX HD basislakken.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



STARTOP HS

	STARTOP HS H 9000 BC 020 (15°C – 25°C) BC 030 (> 25°C)	100 Vol. % 25 Vol. % 25 Vol. %	100 g 27 g 22 g
	Viscositeit bij 20°C: ISO 4 cup: DIN 4 cup:	28 tot 34 seconden 15 tot 17 seconden	
	Potlife: 3 uur bij 20°C		
	HVLP bovenbeker spuitpistool Conform bovenbeker spuitpistool	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar (in luchtkap) 2,0 – 2,5 bar
	Aantal lagen: Laagdikte: Belangrijk: geen uitdamp tijd na de 2e laag, direct drogen.	2 50 – 60 µm	
	Droging bij 20°C Droging bij 60°C	stofdroog na 1 uur montagevast na 5 uur doorgehard na 24 uur 30 min.	
	(korte golf)	8 min.	

Afwerking

Poetsen na volledige doorharding of na voorgeschreven droogtijd en afkoeling.

Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht