



Basislak met chrome-look effect

Product Categorie: **C 3.2**

Toepassingsgebied

ULTRA FLASH FLAKE is een speciale Diamont basecoat met een chrome-look effect. Dit effect komt voor op losse onderdelen oa. dakrails en stootlijsten, met ULTRA FLASH FLAKE is dit te evenaren.

Aanvullende informatie

Technische eigenschappen

Vaste stof Ø 2,0 %	Dichtheid 0,830 – 0,930 g/cm ³
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 24 maanden

Applicatie

Voor gebruik nieuwe mengkleuren eerst handmatig oproeren, aansluitend 15 minuten op de mengmachine. Meng alle producten op de mengmachine 15 minuten twee keer per dag.
Gebruik BC 030 bij hogere temperaturen.

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Reinigen met PK 700 of PK 2000.

Schuren met P500 / P1000 (filler, uitgeharde laklagen of oplosmiddelbestendige oude laklagen).

Een gedekte zwarte ondergrond is noodzakelijk om een extreem helder chrome effect te bereiken.

Effect en kleur variaties zijn mogelijk dmv. ondergrond kleur aan te kleuren of door aankleuren van ULTRA FLASH FLAKE basislak. Voor verdere details, zie mengrecept.







De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.rmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



ULTRA FLASH FLAKE



	BC 201 (Stap 1) H 9000 BC 020	100 Vol. % 5 Vol. % 60 Vol. %	100 g 6 g 53 g
	ULTRA FLASH FLAKE (Stap 2) H9000	100 Vol. % 3 Vol. %	100 g 3 g
	Viscositeit bij 20°C: ISO 4-cup: DIN 4-cup:	14 seconden 12 seconden	
	Potlife: 8 uur bij 20°C		
	HVLP bovenbeker spuitpistool Conform bovenbeker spuitpiustool	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar (in de luchtkap) 2,0 bar
	Aantal lagen: Laagdikte:	BC 201: 2 15 – 20 µm	ULTRA FLASH FLAKE 3 – 4 5 – 10 µm
	Droging bij 20°C	5 min. na elke spuitgang	

Afwerking

Na uitdampen breng R-M blanke lak nat-in-nat aan.

Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht