



Universele matpasta

Product Categorie: **C 5**

### Toepassingsgebied

Matpasta om de glansgraad van R-M uni kleuren en blanke lak te reduceren.

### Aanvullende informatie

SPECIAL MAT 09 kan worden gebruikt in alle R-M VOC blanke lakken en de R-M aflak lijn UNO HD CP / UNO HD CP PLUS. SPECIAL MAT 09 mag niet op de mengmachine geplaatst worden.

### Technische eigenschappen

Vaste stof 31 % ± 2	Dichtheid 0,940 – 1,040 g/cm <sup>3</sup>
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 24 maanden

### Applicatie

Roeren voor gebruik.

### Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging





Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waar de MAT 09 in wordt gebruikt.

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthult de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



## SPECIAL MAT 09

	<p>Optie 1: Als SPECIAL MAT 09 in de mengformule voorkomt, eventueel in combinatie met MT 900: meng de componenten volgens de hoeveelheden in de mengformule. Meng de verharder en de verdunner zoals gegeven in het technisch informatie blad van de betreffende aflak of blanke lak.</p> <p>Optie 2: Matteren van een origineel glanzende aflak: voeg SPECIAL MAT 09 toe om de gewenste mattering te verkrijgen.</p> <p>Satijn glans:</p>			
	UNO HD CP / UNO HD CP PLUS kleur	70 Vol. %	DIAMONTCLEAR CP	70 Vol. %
	SPECIAL MAT 09	30 Vol. %	SPECIAL MAT 09	30 Vol. %
	Mat:			
	UNO HD CP / UNO HD CP PLUS kleur	50 Vol. %	DIAMONTCLEAR CP	50 Vol. %
	SPECIAL MAT 09	50 Vol. %	SPECIAL MAT 09	50 Vol. %
	Goed roeren. Hierna de lak aanmaken met verharder en verdunner zoals gegeven in het technisch informatie blad van de betreffende aflak of blanke lak die wordt gebruikt.			
	Potlife: SPECIAL MAT 09 zal de potlife van het product waar het in gebruikt wordt verkorten.			
		HVLP bovenbeker Vergelijkbaar pistol	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar (in de luchtkap) 2,0 – 2,5 bar
		Aantal lagen: Laag dikte: Tussen de lagen, en voor drogen uitdampen tot mat.	2 50 – 60 µm	
	Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waarin MAT 09 gebruikt wordt.			

### Veiligheidsinformatie

2004/42/IIIB(e)(840)839: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 839 g/l.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht