

Teknisk Informasjon

AIRFLASH A 2140



Tilsetning for akselerert lufttørrking

Produktkategori: **C 5**

Bruksområder

Tilsetning for akselerert lufttørrking av R-M 2-komponents standard VOC klarlakker på vertikale og horisontale flater.

AIRFLASH A 2140 er kun beregnet for bruk med RAPIDCLEAR C 2570, EVERCLEAR C 2550 og GLOSSCLEAR C 2560.

Tilleggsinformasjon

Ved bruk av AIRFLASH A 2140 vil det gi rom for å oppnå en støvfri overflate raskere. Slipeegenskaper, polerbarhet og monteringsklarhet forbedres betydelig. AIRFLASH A 2140 er spesielt egnet for verksteder som ønsker å spare energi og tørke klarlakken ved paneltemperaturer under 60°C. AIRFLASH A 2140 kan bidra til å redusere tiden i kombi-skap og tørkeovn. AIRFLASH A 2140 er spesielt egnet for små reparasjoner.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold ~ 1.0%	Densitet 0.820 – 0.920 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 12 måneder

Påføring

Tilsetningen erstatter tynneren i blandingsforholdet av produktet som det brukes i.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Se teknisk datablad for produktet AIRFLASH A 2140 brukes i.





Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2016



Teknisk Informasjon

AIRFLASH A 2140

	R-M standard VOC klarlakk H 2550 AIRFLASH A 2140 Bland godt og sil før påføring	300 vol% 100 vol% 100 vol%		
	AIRFLASH A 2140 reduserer brukstiden.			
	Se teknisk datablad for produktet AIRFLASH A 2140 brukes i.			
	Antall strøk: 1 ½ Sjikttykkelse: ca. 50 µm	uten mellomliggende avdunstingstid		
	RAPIDCLEAR C 2570 Støvfri etter Polerbar etter	20°C 20 – 30 min* 2 – 3 t	40°C 10 – 15 min 1 t**	60°C < 10 min 1 t**
	EVERCLEAR C 2550 Støvfri etter Polerbar etter	25 – 35 min* 3 – 4 t	15 – 20 min 1,5 t**	10 – 15 min 1,5 t**
	GLOSSCLEAR C 2560 Støvfri etter Polerbar etter	35 – 45 min* 4 t	20 – 25 min 2 t**	15 – 20 min 2 t**
	*Sprøytekabin med sirkulerende luft *			
	**Ventetid ved romtemperatur etter overflatetørring i oven			

Etterbehandling

Etterbehandling kan utføres etter de angitte tider.

Sikkerhetsinstruksjoner

Produktet er egnet for profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Etterkom dagens sikkerhetsinstruksjoner og bruk personlig verneutstyr.