



Tilsetning for akselerert lufttørking

Produktkategori: **C 5**

Bruksområder

AIRFLASH A 2140E eSense er kun beregnet for bruk med RAPIDCLEAR C 2570E eSense.

Tilleggsinformasjon

Ved bruk av AIRFLASH A 2140E eSense vil det gi rom for å oppnå en støvfri overflate raskere. Slipeegenskaper, polerbarhet og monteringsklarhet forbedres betydelig. AIRFLASH A 2140E eSense er spesielt egnet for verksteder som ønsker å spare energi og tørke klarlakken ved paneltemperaturer under 60°C. AIRFLASH A 2140E eSense kan bidra til å redusere tiden i kombi-skap og tørkeovn. AIRFLASH A 2140E eSense er spesielt egnet for små reparasjoner.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold ~ 1.0%	Densitet 0.820 – 0.920 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 12 måneder

Påføring

Tilsetningen erstatter tynneren i blandingsforholdet av produktet som det brukes i.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Se teknisk datablad for produktet AIRFLASH A 2140E eSense brukes i.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befirer ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2017



	RAPIDCLEAR C 2570E eSense H 2550E eSense AIRFLASH A 2140E eSense Bland godt og sil før påføring	300 vol%. 100 vol% 100 vol%																
AIRFLASH A 2140E eSense reduserer brukstiden.																		
	Se teknisk datablad for produktet AIRFLASH A 2140E eSense brukes i.																	
	Antall strøk: 1 ½ Sjiktkykkelsete: ca. 50 µm	uten mellomliggende avdunstingstid																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20°C</th> <th>40°C</th> <th>60°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAPIDCLEAR C 2570E eSense</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Støvfri etter</td> <td>20 – 30 min*</td> <td>10 – 15 min</td> <td>< 10 min</td> </tr> <tr> <td>Polerbar etter</td> <td>2 – 3 t</td> <td>1 t**</td> <td>1 t**</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Sprøytekabin med sirkulerende luft *</p> <p>**Ventetid ved romtemperatur etter overflatetøking i ovn</p>		20°C	40°C	60°C	RAPIDCLEAR C 2570E eSense				Støvfri etter	20 – 30 min*	10 – 15 min	< 10 min	Polerbar etter	2 – 3 t	1 t**	1 t**	
	20°C	40°C	60°C															
RAPIDCLEAR C 2570E eSense																		
Støvfri etter	20 – 30 min*	10 – 15 min	< 10 min															
Polerbar etter	2 – 3 t	1 t**	1 t**															

Etterbehandling

Etterbehandling kan utføres etter de angitte tider.

Sikkerhetsinstruksjoner

Produktet er egnet for profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Etterkom dagens sikkerhetsintrukser og bruk personlig verneutstyr.