

## PREP'ART

### Aluminium, ny del

#### A 1.3

#### Prosessbeskrivelse

PREP'ART er et system som består av 6 ulike arbeidsmetoder for lakkering av alle flater som vanligvis forekommer i billakeringsbransjen. Disse arbeidsmetodene er utarbeidet for å gi lakkerere muligheten til å oppfylle de høyeste og mest effektive krav i lakkeringsarbeidet.

#### Overflater

- Ny aluminiumdeler

#### Nødvendige produkter

- PK 700 eller PK 1000
- EUROFILL
- EXTRASEALER WHITE / BLACK
- DIRECTFILLER WHITE / GREY / BLACK
- R-M topplakk




#### Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

#### Forbehandling

	Rengjøring PK 700 eller PK 1000
	Sliping P240 / P400
	Rengjøring PK 700 eller PK 1000

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017





## PREP'ART

Aluminium, ny del

A 1.3

### Alternativ 1 Grunnfyller direkte på metall.

Rengjør overflaten med PK 1000 før påføring av DIRECTFILLER.

	DIRECTFILLER WHITE / GREY / BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 volum% 20 volum% 20 volum%	100 g 13 g 11 g
	Antall strøk: Sjikttykkelse:	½ + 1 50 – 70 µm	
	Tørring ved 20°C Tørring ved 60°C	12 t 35 m	
	(kortbølge)	10 m	

### Etterbehandling

	tørr P400 – P500
---	------------------




## PREP'ART

Aluminium, ny del




A 1.3

eller


### Alternativ 2 Grunner / Fyller

	EUROFILL EUROFILL CATALYST	100 volum% 100 volum%
	Antall strøk: Sjiktykkelse:	2 10 – 15 µm
	Avlufting 20°C:	ca. 15 m

### Sealer

	EXTRASEALER WHITE / BLACK D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 volum% 100 volum% 100 volum%
	Antall strøk: Sjiktykkelse	1 20 – 35 µm
	Avlufting 20°C:	15 m

### Topplakk

	DIAMONT, ONYX HD, UNO HD, UNO HD CP, UNO HD CP PLUS Se teknisk informasjon for de forskjellige produkt.
---	--