

## Lakkering av plastdeler







### Blandingsforhold for grunningsfarger

#### A 1.6.1

#### Prosessbeskrivelse

Listen med blandingsforhold for å elastifisere grunningsfarger med FLEX kan brukes til både hårde og myke plastdeler. Flaten som skal lakeres forbehandles som anbefalt i i "PREP'ART" A 1.5 – A 1.6.

#### Hård plast

	TRANSPARENT SEALER CP D 80 FLEXPRO	300 volum% 100 volum% 100 volum%	100 g 28 g 25 g
	EXTRASEALER WHITE D 70 / D80 FLEXPRO	300 volum% 100 volum% 100 volum%	100 g 23 g 20 g
	EXTRASEALER BLACK D 70 / D 80 FLEXPRO	300 volum% 100 volum% 100 volum%	100 g 23 g 21 g
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 100 volum% 150 volum% 100 volum%	100 g 15 g 21 g 13 g
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 100 volum% 150 volum% 100 volum%	100 g 16 g 23 g 14 g
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 100 volum% 150 volum% 100 volum%	100 g 17 g 25 g 14 g

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.







R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

## Lakkering av plastdeler

### Blandingsforhold for grunningsfarger

#### A 1.6.1

##### Hård plast

	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 100 volum% 150 volum% 100 volum%	100 g 15 g 22 g 13 g
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 100 volum% 150 volum% 100 volum%	100 g 15 g 22 g 13 g
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 100 volum% 150 volum% 100 volum%	100 g 15 g 22 g 13 g
	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100 volum% 25 volum% 25 volum%	100 g 16 g 14 g
	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100 volum% 25 volum% 25 volum%	100 g 16 g 14 g
	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100 volum% 25 volum% 25 volum%	100 g 16 g 14 g

## Lakkering av plastdeler

### Blandingsforhold for grunningsfarger

#### A 1.6.1

Myk plast (PU skum)

	TRANSPARENT SEALER CP FLEX D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300 volum% 50 volum% 125 volum% 100 volum%	100 g 15 g 37 g 26 g
	EXTRASEALER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 volum% 50 volum% 125 volum% 100 volum%	100 g 11 g 29 g 20 g
	EXTRASEALER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 volum% 50 volum% 125 volum% 100 volum%	100 g 12 g 29 g 21 g
	PERFECTFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 200 volum% 200 volum% 100 volum%	100 g 30 g 29 g 13 g
	PERFECTFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 200 volum% 200 volum% 100 volum%	100 g 32 g 31 g 14 g
	PERFECTFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 200 volum% 200 volum% 100 volum%	100 g 34 g 33 g 14 g
	PROFILLER WHITE FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 200 volum% 200 volum% 100 volum%	100 g 30 g 29 g 13 g
	PROFILLER GREY FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 200 volum% 200 volum% 100 volum%	100 g 30 g 29 g 13 g
	PROFILLER BLACK FLEX D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	400 volum% 200 volum% 200 volum% 100 volum%	100 g 31 g 30 g 13 g

#### Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.