

Baselakk for 3-sjikts system

### Bruksområde

Basefarge for reparasjoner av baselakk/klarlakk-finish (metallic, perle-effekt og solide farger)

### Tilleggsinformasjon

### Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 21 – 38 %	Densitet 0.920 – 1.080 g/cm <sup>3</sup>
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 60 måneder

### Påføring

Nye basefarger må røres manuelt før bruk, og i tillegg i 15 minutter i et blandeanlegg. Alle produkter som oppbevares i blandeanlegget omrøres to ganger daglig i 15 minutter.

### Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Rengjøres med PK 700 eller PK 2000.

Slipes med P400 (slipefyller og gjennomherdet løsemiddelresistent gammel lakk).







Rengjøres med PK 700 eller PK 2000.

Alternativt: Sprøyt på R-M vått-i-vått fyller eller sealer.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvarret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

## DIAMONT

	<b>DIAMONT - Step 1</b> H 9000 BC 020 (15°C – 25°) BC 030 (>25°C) Røres godt og siles før påføring.	100 volum% 5 volum%	avhengig av farge 5 g
	<b>DIAMONT - Step 2</b> BC 020 (15°C – 25°C) BC 030 (>25°C)	100 volum% 60 volum%	avhengig av farge 53 g
	<b>Viskositet ved 20°C:</b> ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	22 til 28 s 14 til 16 s	
	<b>Flytetid:</b>	Step 1: Step 2:	5 t ved 20°C 24 t ved 20°C
	<b>HVLP overliggende</b> <b>Konvensjonell overliggende kopp</b>	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2,0 bar
	Antall strøk: Film tykkelse:	<b>Tette farger</b> 2 15 – 20 µm	<b>metallic og perle-effekt farger</b> 2 + 1 for å matche effekt 15 µm
	Tørking ved 20°C	15 m	

### Etterbehandling

Etter avdunsting påføres egnet R-M klarlakk vått-i-vått.

### Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.