

2K Sealer

Bruksområde

To-komponent sealer som kan brukes vått-i-vått med hvilken som helst R-M topplakk. Spesielt egnet for bruk på plastunderlag

Tilleggsinformasjon

EXTRASEALER WHITE kan mikses med 5 % UNO HD CP / UNO HD CP PLUS miksebase eller 5 % ONYX HD miksebase.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 73 % ± 2	Densitet 1,410 – 1,510 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5 °C til maks. 45 °C	Holdbarhet 24 måneder

Påføring

Nye deler (i henhold til kvalitetsstandarden for bilindustrien)

Røres godt om før bruk.

Avdunstes til matt mellom strøkene.

Tørkes i ovn rett etter at lakken er sprøytet på (ingen avkjøling).

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Vask med PK 700 eller PK 900.

Slip (stål med P80, aluminium med P150-P180, galvanisert stål og gammel lakk med P320).

Vask med PK 1000.






Det er ikke nødvendig å slipe nye e-coated deler.

Store bare metallflater grunnes med EUROFILL før påføring av fyller.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

EXTRASEALER WHITE

	EXTRASEALER WHITE D 70 / D 80 FR 500 / R 2200 / R 2300	300 volum% 100 volum% 100 volum%	100 g 23 g 20 g
	Viskositet ved 20 °C: ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	35 til 45 s 17 til 19 s	
	Brukstid: 2 t ved 20 °C		
	HVLP-pistol Konvensjonell pistol	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2 – 2,5 bar
	Strøk: Sjikttykkelse:	1 20 – 35 µm	
	Avdunstingstid ved 20 °C	15 min	

Etterbehandling

Påfør R-M topplakk vått-i-vått.

Deler belagt med EXTRASEALER WHITE kan overlakkeres uten mellomslipning i opptil 5 dager.

Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IIB(cI)(540)539: EU-grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.cI) i sprøyteklar form er maks. 540 gram VOC per liter. VOC-innholdet i dette produktet er 539 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonell bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.