

Aktivator for vannbasert baselakk

Produktkategori: **C 5**

Bruksområde

For spesielle bruksområder anbefalt av bilprodusenter, kan bruk av ONYX HD ACTIVATOR være nødvendig i ONYX HD-baselakker. Tilsetning for solide farger ONYX HD og for bruk i solide baselakker påført som et grunnstrøk i ONYX HD 3-lagssystemer for å forbedre taperesistens og hardhet.

Tilleggsinformasjon

Tekniske egenskaper

Tørrestoffinnhold 78 % ± 2	Densitet 1,030 – 1,130 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder

Påføring

Nye basefarger må røres manuelt før bruk, og i tillegg i 15 minutter i et blandeanlegg. Alle produkter som oppbevares i blandeanlegget omrøres to ganger daglig i 15 minutter.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Rengjøres med PK 2000.

Slipes med P400 (slipefyller og gjennomherdet løsemiddelresistent gammel lakk).







Rengjøres med PK 2000.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2016



ONYX HD ACTIVATOR

	ONYX HD tette farger* 100 volum% 0,1 L ONYX HD ACTIVATOR 5 volum% 5 g HYDROMIX 80 volum% 80 g ONYX HD baselakk blandes som i mixeformel og røres godt. Tilsett ONYX HD ACTIVATOR og rør godt om igjen. Tilsett HYDROMIX og rør godt om. Siles før bruk. *Blandeformler som inneholder HB 100, HYDROMIX, MIXINGBASE W kan ikke brukes med ONYX HD ACTIVATOR.
	Viskositet ved 20°C: ISO 4 kopp: 42 til 68 s DIN 4 kopp: 18 til 25 s
	Flytetid: 2 t ved 20°C
	HVLP-pistol 1,4 – 1,5 mm 0,7 bar ved dysa
	Tette farger eller grunningsjikt Strøk: 2 – 3 Film tykkelse: 20 – 25 µm Enkelte farger krever et ekstra strøk. Avdunstes til matt etter hvert strøk
	Tørketidene avhenger av de klimatiske forholdene og utstyret som er brukt. Tørking ved 20°C ca. 15 m Tørking ved 60°C ca. 10 m + avkjøling
	Første strøk: avdunstes til matt ved romtemperatur Andre strøk: ved 40°C – 50°C (maks. 70°C) overflatetemperatur til matt overflate + avkjøling.

Etterbehandling

Si Egnert R-M klarlakk påføres. ONYX HD baselakker kan overlakkes med samme produkt etter anvist tørketid. kkerhetsinstruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.