



1-sjikts system (uten klarlakk)

Produktkategori: **C 3.1**

### Bruksområde

1-sjikts reproduksjon av matte eller silkematte overflater (behøver ikke bruke klarlakk) med ONYX HD mixesystem.

### Tilleggsinformasjon

### Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 15 % ± 2	Densitet 0,850 – 0,950 g/cm <sup>3</sup>
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder

### Påføring

Nye basefarger må røres manuelt før bruk, og i tillegg i 15 minutter i et blandeanlegg. Alle produkter som oppbevares i blandeanlegget omrøres to ganger daglig i 15 minutter

### Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Rengjør med PK 2000.

Slipes med P400 (slipefyller og gjennomherdet løsemiddelresistent gammel lakk).

Rengjør med PK 2000.






Alternativt: bruk R-M vått-i-vått fyller eller sealer

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2017



## ONYX HD INTERIOR

	Bytt ut mengden HB 002 som står foreskrevet i resepten mot samme mengde av <b>ONYX HD INTERIOR.</b> ONYX HD farge med ONYX HD INTERIOR ONYX HD ACTIVATOR SC 820, SC 850, R 2100, R 2200, R 2300 *Blandeformler som inneholder HB 100, HYDROMIX, MIXINGBASE W kan ikke brukes med ONYX HD INTERIOR.	100 volum% 5 volum% 60 volum%	0.1 l 5 g 52 g
	<b>Viskositet ved 20°C:</b> ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	31 til 37 s 16 til 18 s	
	<b>Flytetid:</b> 4 t. i 20°C		
	<b>HVLP pistol overkopp</b>	1,4 – 1,5 mm	0,7 bar ved dysa
	Antall strøk: Sjikt-tykkelse: Avdunste til lakken er blitt matt etter hvert strøk.	<b>Solide farger</b> 2 – 3 20 – 25 µm	<b>Metallik eller perle-effekt farger</b> 1 eller 2 + 1 effektstrøk 12 – 15 µm
	Tørrking ved 20°C Tørrking ved 60°C	15 m nei	

### Etterbehandling

### Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IIB(e)(840)800: EU-grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i sprøyteklar form er maks. 840 gram VOC pr liter. VOC-innholdet i dette produktet er 800 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.